



**Descripción** Revestimiento liso a base de copolímeros acetato de vinilo y veova en dispersión acuosa, con pigmentos estables, cargas seleccionadas y aditivos especiales dotando al producto de una extraordinaria resistencia a la intemperie.

**Propiedades**

- Impermeable (W 0,1Kg/m<sup>2</sup>) UNE EN 1062-3
- Transpirable (SD120 H<sub>2</sub>O 0,12 m) UNE EN 7783-2
- Resistente a los rayos U.V.
- Ignífuga B-s1,d0 UNE 13501-1
- Anticarbonatación según la norma UNE EN 1504-2:2006
- Con conservante antimoho para la protección del film
- Perfecta adherencia
- Máximo rendimiento
- Oculta las imperfecciones del soporte
- Permeable al vapor de agua
- Selección de colores estables al exterior

<b>Acabado</b>	Mate
<b>Color</b>	Blanco y colores
<b>Viscosidad</b>	115-125 K.U.
<b>Solidos</b>	59%
<b>Secado</b>	1 hora a 20°C. Y humedad ambiental del 50%.
<b>Repintado</b>	12 - 24 horas.
<b>Rendimiento</b>	7 m <sup>2</sup> /Kg.
<b>Diluyente</b>	Agua
<b>Limpieza</b>	Agua
<b>Densidad</b>	1,65 Kg/L+/- 0.02
<b>COV</b>	10 g/l Cat (A/c) (75g/40g/l)

**Aplicación** Homogeneizar perfectamente el contenido del envase antes de su utilización. Las superficies a aplicar deben estar secas, sanas y limpias. Los soportes de hormigón o mortero deben estar totalmente fraguados. Con objeto de evitar las eflorescencias salinas se recomienda que previo al pintado se realice un cepillado y lavar a continuación con una solución de ácido clorhídrico al 10% o de sulfato de zinc al 10%. Aclarar con agua dulce abundantemente. Dejar secar completamente antes de empezar a pintar. Si la superficie a limpiar presenta mohos, algas, hongos, etc, previo al pintado se deberá realizar un saneamiento de la superficie aplicando una solución de agua con lejía al 10%. Aclarar a continuación con abundante agua dulce y dejar secar completamente antes de pintar. Se recomienda la utilización de productos dotados o reforzados con conservante antimoho. Puede aplicarse a rodillo. Sobre soportes nuevos y sin pintar aplicar una primera





## 0639 RF-3000

## R13

mano de Sellakril diluido con dos o tres partes de agua o una mano de RF-3000 diluido con un 5% de agua. Acabar con una mano de RF-3000 a la viscosidad de suministro o con una dilución mínima.

Sobre soportes ya pintados, estando la pintura en buen estado, aplicar una mano de RF-3000 a la viscosidad de suministro o con una dilución mínima.

No aplicar a temperatura ambiente inferior a 5° C o en superficies calientes bajo la acción directa de los rayos solares.

**Presentación** 4 L y 15 L

**Sistema Tintométrico**  NO

**Seguridad** No precisa etiquetado de seguridad.  
Cumple la normativa europea 2004/42/CE sobre contenido en orgánicos volátiles (COV's) en ambos plazos, 2007-2010.

**Conservación** Excelente en envase original y bien cerrado (2 años). Durante el almacenamiento preservar el envase de la acción directa del sol y de las heladas.

Las indicaciones y contenidos de esta ficha técnica están basadas en nuestra propia experiencia y debe considerarse exclusivamente como indicación, sin compromiso alguno por nuestra parte, sin eximir al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación o manipulación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. En todo caso sí hubiera lugar a considerar alguna responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Pinturas Banaka, S.A. garantiza la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta. Pinturas Banaka, S.A. se reserva el derecho a modificar las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso. Contacte con nuestro departamento técnico para mayor información. Información siempre actualizada en nuestra página web [www.banaka.es](http://www.banaka.es)



**P.I. El Campillo Naves 36 y 4.1 - 48509 Abanto y Zierbana - Vizcaya (España) Tfno. 94 636 00 18 Fax 94 636 00 05**  
**info@banaka.es - www.banaka.es**

