

ELASTOM 600

Impermeabilizante acrílico, y elástico para terrazas y tejados



Distintas aplicaciones

APLICACIONES

- Impermeabilización de cubiertas y terrazas con transito moderado.
- Impermeabilización de cubiertas y tejados de hormigón, fibrocemento, bloques prefabricados, baldosín, etc.

MODO DE EMPLEO

Aplicación en superficies nuevas:

- Eliminar el polvo, grasa y otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos o manuales.
- Nivelación de irregularidades y sellado de grietas y juntas con JUNTACHEM. Dejar secar al menos 12-24 horas.
- Aplicar una capa a rodillo de ELASTOM 600 diluido con un 20-30% de agua, según absorción del soporte, como capa de imprimación y dejar secar 6 horas. En caso de que el soporte se encuentre húmedo se empleará ELASCHEM FONDOS HUMEDOS diluido con DX CHEM según absorción del soporte. Dejar secar 4 horas.



- Aplicar 2 capas cruzadas a rodillo de ELASTOM 600 sin diluir, dejando 6 horas entre la aplicación de cada mano.
- Aplicación en superficies con brea, tela asfáltica o recubrimiento impermeabilizante en mal estado:
- Eliminar completamente el producto mediante procedimientos mecánicos o manuales.
- Proceder de la forma descrita en el apartado anterior.

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

Componentes	Monocomponente
Viscosidad	100-110 KU
Tiempo de secado al tacto	2 horas
Tiempo para recubrir	6 horas
Consumo por capa	0.7-0.8 Kg/m ²

PROPIEDADES

- Impermeabilizante y permeable al vapor de agua.
- Elástico.
- Reforzado con fibras. No requiere el uso de mallas o telas de refuerzo.
- Puentea las juntas de unión.
- Acabado satinado exento de pegajosidad.
- Transitable a partir del 3º día.
- Fácil aplicación.

RECOMENDACIONES

- No aplicar a temperaturas inferiores a + 5°C.
- No aplicar con humedades relativas superiores al 85% ni sobre soportes mojados.
- Se recomienda emplear colores distintos en cada capa de producto para garantizar una óptima distribución del producto.



CHEMPRO QUÍMICA S.L.U. B-67999722.

Pol. Industrial de Heras, 149.

39792 Medio Cudeyo (Cantabria). ESPAÑA

(+34) 942 544 242

www.chempro.es

- Es conveniente aplicar el producto en las paredes y muros presentes la terraza hasta una altura de 15 cm para mejorar la estanqueidad del sistema.
- Para información relativa a cuestiones de seguridad y salud, consultar ficha de seguridad.

PRESENTACIÓN

- ELASTOM 600 se presenta en 4L y 14 L.
- Puede almacenarse, conservando sus propiedades originales, hasta 6 meses desde su fabricación en su envase original correctamente cerrado y conservado en un lugar cubierto, fresco y seco con temperaturas entre +5°C y + 35°C. Debe protegerse de la humedad y heladas.

NOTAS LEGALES

Esta información y en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de CHEMPRO QUÍMICA SLU, de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo con las recomendaciones de CHEMPRO QUÍMICA, SLU. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir.

El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. CHEMPRO QUÍMICA SLU, se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro.

Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página www.chempro.es.