



# ChovA

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN  
Y AISLAMIENTO

## ASFALT RAPID

AGLOMERADO ASFÁLTICO

FICHA TÉCNICA Nº 84822 - REVISIÓN 4/14  
ESTA REVISIÓN ANULA TODA ANTERIOR

### IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

Nombre del producto:	<b>ASFALT RAPID</b>
Usos pertinentes:	MEZCLA EN FRIO PARA REPARACION DE PAVIMENTOS.
Datos del proveedor:	Asfaltos Chova, S. A. Ctra- Tavernes – Llíria, km 4,3. Tavernes de la Valldigna (València) chova@chova.com
Teléfono de emergencia:	91 562 04 20 Instituto Nacional de Toxicología.

#### Características

ASFALT RAPID es un producto que dispone de todas las propiedades del aglomerado tradicional en caliente, con la ventaja adicional de que para su puesta en obra no precisa de calentamiento alguno. Esto supone que no hacen falta los tediosos medios que son necesarios para la puesta en obra del aglomerado en caliente.

Una vez colocado presenta las propiedades del aglomerado tradicional de una capa de rodadura. Es decir, es duradero, estable y flexible, cumpliendo todas las características exigidas por el Ministerio de Fomento para este tipo de pavimento.

#### Aplicaciones

ASFALT RAPID está especialmente recomendado para su uso en pequeñas reparaciones de superficies y bacheos. Este producto es perfecto para áreas de mantenimiento vial (contratas de conservación), ayuntamientos, almacenes de materiales de construcción, empresas de mantenimiento de aguas potables, empresas de mantenimiento de gas, etc.

#### Calidad

ASFALT RAPID es un producto de gran calidad, concebido para que quede como capa superficial o de acabado definitivo.

#### Empleo

El bache a reparar se deberá cajea y limpiar, eliminando restos de polvo y materia suelta. A continuación, y para mejorar la adherencia, se recomienda aplicar una capa ligera de PRIMER SR o PRIMER EAL.

Se procederá a rellenar el bache vertiendo directamente el ASFALT RAPID, rellenando con un exceso, de modo que al rasear sobresalga un poco sobre el nivel del pavimento. Y se compactará con pisón o, preferentemente, rodillo o rana vibradora, para nivelar con la rasante del pavimento.

Si los baches son muy profundos, es recomendable rellenarlos, hasta una altura de unos 5-10 cm del borde, con grava de machaqueo, que se compactará hasta el nivel indicado y se terminará de rellenar con ASFALT RAPID.

#### Ventajas

ASFALT RAPID no necesita mezcla alguna. Se aplica directamente, tal como viene preparado. Fácil de aplicar. No precisa medios especiales para su uso. No se necesita cortar el tráfico. Uso inmediato del firme recién tratado. (\*)

#### Presentación y Almacenamiento

ASFALT RAPID se presenta en envase de plástico de 25 kg y ensacado previamente para mantener todas sus propiedades. El envase es ecológico y no recuperable. Se tendrá en cuenta que la temperatura ambiente deberá ser como mínimo de 5 °C.

#### Composición

ASFALT RAPID está compuesto por áridos seleccionados y mezclas asfálticas especiales. Su elaboración y envasado se realiza totalmente en seco.

#### Adhesividad

ASFALT RAPID presenta una gran adhesividad, característica que se la proporciona su fórmula compuesta de gravillas seleccionadas y mezclas asfálticas de nueva generación.

(\*) En caso de adherencia a los neumáticos, se podrá espolvorear la superficie para mejorar la rodadura y evitar la pérdida superficial.



# ChovA

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN  
Y AISLAMIENTO

## ASFALT RAPID

AGLOMERADO ASFÁLTICO

FICHA TÉCNICA Nº 84822 - REVISIÓN 4/14  
ESTA REVISIÓN ANULA TODA ANTERIOR

### Rendimiento

Cada bote de 25 kg da un rendimiento de 1 m<sup>2</sup> en capa de 1cm de profundidad. CONSUMO: por cada m<sup>2</sup> de superficie y profundidad de 1 mm, se consume aproximadamente 2,5 kg de ASFALT RAPID.

### Puesta en obra

1. Limpiar la superficie a tratar para garantizar la unión.
2. Verter el producto sobre la superficie a tratar, extendiéndolo con rastrillo o útil al efecto.
3. Compactar con rodillo, pisón manual o rueda de un vehículo.
4. Hay que tener en cuenta que el proceso de compactación lleva consigo una pérdida de volumen, por lo que se deberá verter la cantidad de producto necesaria para que, una vez compactado, quede a la cota deseada. Cuánto más gruesa sea la capa, mayor pérdida de volumen se producirá.
5. Se aconseja no compactar capas con un espesor mayor de 5 cm. Si se diera esta circunstancia, se realizará el proceso tantas veces como sea necesario, hasta alcanzar la cota deseada, siempre con capas menores de 5 cm.
6. Tiempo de curado de 10 a 20 días aproximadamente.
7. Evitar maniobrar en la zona tratada, durante el proceso de curado.

### Precauciones

	XI	Irritante
<b>PRECAUCIONES</b>		
	R36/37/38	Irrita los ojos, la piel y vías respiratorias
	S20	No comer y beber durante su utilización
	S28A	En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con abundante agua
	S26	En caso de contacto con los ojos lávese inmediatamente con abundante agua y acúdase al médico
	S36/37/39	Usen indumentaria, guantes adecuados y protección para los ojos / la cara
	S45	En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico
	S61	Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de seguridad