



INFORMACIÓN TÉCNICA

PINTURA PLÁSTICA MATE NIEVE

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate transpirable para la decoración y protección de paramentos en interiores.

Características:

- Elevado poder cubriente y blancura.
- Excelente nivelación y brochabilidad.
- Buena adherencia.
- Tendencia a gotear muy reducida.
- Transpirable.

DATOS TÉCNICOS

Vehículo fijo: Copolímero estireno acrílico.

Color: Blanco.

Brillo: Mate.

Sólidos en peso: 69.0 % UNE-EN ISO 3251:2003

Sólidos en volumen: 45.0 % UNE 48090:1982

Viscosidad: 117 – 123 KU (a 23 ± 2 °C) UNE 48076:1992

Peso específico: 1.60 – 1.70 Kg./l (a 23 ± 2 °C) UNE-EN ISO 2811-1:2002

pH: 8.0 – 10.0 (a 23 ± 2 °C) UNE-EN ISO 787-9:1996

Rendimiento teórico: 6 – 8 m²/l y capa. Deben considerarse pérdidas de aplicación, irregularidades de la superficie, etc.

Espesor recomendado: 80 – 125 micras húmedas; 36 – 56 micras secas por capa. Aplicar dos capas como acabado.

Secado: 30 – 60 minutos. UNE 48301:1999

Repintado: 4 – 6 horas.

Disolvente: Agua.

Resistencia al frote húmedo: Clase 4 (< 70 µm para 40 frotos UNE-EN ISO 11998) según norma UNE-EN 13300.

Reacción al fuego: Clase M-1 UNE 23727:1990

Reacción al fuego: Bs1d0 UNE-EN 13501-1:2007

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/a): 30 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 10 g/l

APLICACIÓN

Protección y decoración de yeso, cemento y albañilería en general, en paredes, techos de interiores.



INFORMACIÓN TÉCNICA

PINTURA PLÁSTICA MATE NIEVE

MODO DE EMPLEO

Métodos de aplicación: Brocha, rodillo o pistola.

Diluyente y limpieza de utensilios: Agua.

Las superficies a pintar deberán estar secas y limpias de polvo, óxido, grasas, etc. e imprimadas adecuadamente.

- Superficies no pintadas:
 - Yeso, cemento y cal: Aplicar DECOKRIL PENETRANTE preferentemente o una primera capa diluida al 10 – 15% con agua. Aplicar dos capas de MATE NIEVE como acabado.
 - Hierro, acero: Imprimir con IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE DECOLOR o IMPRIMACIÓN POLIVALENTE AQUA. Aplicar dos capas de MATE NIEVE como acabado.
 - Madera: Imprimir con SELLADORA DECOLOR. Aplicar dos capas de MATE NIEVE como acabado.
 - Yeso “muerto” o pulverulento: Fijar con DECOKRIL o DECOKRIL PENETRANTE. Aplicar dos capas de MATE NIEVE como acabado.

- Superficies pintadas:
 - Si la pintura está en mal estado, eliminarla totalmente y proceder como en superficies no pintadas.
 - Si la pintura está en buenas condiciones, lavar y lijar y aplicar MATE NIEVE.

Si se desea colorear puede emplearse COLORANTE AL AGUA DECOLOR o TINTE UNIVERSAL DECOLOR, como máximo un 5%.

En general se recomienda:

- Aplicar entre 5 °C y 35 °C.
- No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del soporte elevadas.
- Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.
- En caso de contaminación por moho, hongos o algas:
 - Lavar con una solución de agua y lejía al 10 %.
 - Aclarar con agua.
 - Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.
 - Utilizar productos con protección ANTIMOHO.

- En caso de presencia de salitre (eflorescencias salinas):
 - Cepillar y lavar con ácido clorhídrico diluido al 10% con agua.



INFORMACIÓN TÉCNICA

PINTURA PLÁSTICA MATE NIEVE

- Aclarar con agua.
- Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.

PRESENTACIÓN

Envases de plástico de: 4 Litros; 14 Litros

ALMACENAMIENTO

12 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 °C y 35 °C y protegido de la intemperie.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.