INFORMACIÓN TÉCNICA

CLIMAT PREMIUM

DESCRIPCIÓN:

Revestimiento liso acrílico para la decoración y protección de toda clase de superficies de albañilería en exteriores. Alta hidrofobicidad en aplicación con lluvia temprana junto con excelente tiempo abierto de aplicación en climas cálidos. Pintura con conservante de película que proporciona una excelente protección contra un amplio espectro de hongos y de algas.

Características:

- Excelente hidrofobicidad de aplicación con lluvia temprana.
- Excelente tiempo abierto de aplicación en climas cálidos.
- Resistente a la intemperie y a la luz solar.
- Buena flexibilidad.
- Fungicida – alguicida.

DATOS TÉCNICOS:

Vehículo fijo	Acrílico.	
Color	Blanco y sistema tintométrico DECO-COLOR.	
Brillo	Mate. 60º : 2-3 GU	UNE-EN ISO 2813
Sólidos en peso	71 %	UNE-EN ISO 3251
Sólidos en volumen	53 %	UNE 48090
Peso específico	1.50 – 1.60 Kg./l (23 ± 2 ºC)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	>8.5 (23 ± 2 ºC)	UNE-EN ISO 787-9
Rendimiento teórico	8 – 10 m^2/l. Deben considerarse pérdidas de aplicación, irregularidades de la superficie, etc.	
Secado al tacto	1 hora.	UNE 48301
Repintado	4 – 6 horas.	
Disolvente	Agua.	
Reacción al fuego	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007
Resistencia al frote húmedo	Clase 1	UNE-EN 13300
Permeabilidad al vapor de agua	V_1 (Alta)	UNE-EN ISO 7783-2
Índice de transmisión agua líquida	W_3 (Baja)	UNE-EN 1062-3
Clasificación	EN 1062-1 G_3 E_2 S_1 V_1 W_3 A_0 C_0	UNE-EN 1062-1

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/c): 40 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 1 g/l

Pinturas Decolor
Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com http://www.decolor.com

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLIMAT PREMIUM

APLICACIÓN:

Revestimiento liso acrílico para la decoración y protección de toda clase de superficies de albañilería en exteriores. Alta hidrofobicidad en aplicación con lluvia temprana junto con excelente tiempo abierto de aplicación en climas cálidos. Proporciona a la fachada: durabilidad, repelencia a la suciedad, repelencia al agua, resistencia a la intemperie, evita la aparición de hongos y algas, resistencia a la luz y de los colores, ausencia de tensiones.

MODO DE EMPLEO:

Métodos de aplicación: Brocha, rodillo o pistola.
Diluyente y limpieza de utensilios: Agua.

Las superficies a pintar deberán estar secas y limpias de polvo, óxido, grasas, etc. e imprimadas adecuadamente.

Si la pintura está en mal estado, eliminarla totalmente.

Si existe formación de hongos o algas limpiar previamente.

Brocha / Rodillo: En primera capa sin imprimación, o sobre superficies con relieve, diluir máximo con un 5% con agua.

Pistola: Diluir máximo con un 5-10% con agua.

En general se recomienda:

- Aplicar entre 5 ºC y 35 ºC.
- No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del soporte elevadas.
- Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.
- En caso de contaminación por moho, hongos o algas:
  - Lavar con una solución de agua y lejía al 10 %.
  - Aclarar con agua.
  - Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.
  - Utilizar productos con protección ANTIMOHO.
- En caso de presencia de salitre (eflorescencias salinas):
  - Cepillar y lavar con ácido clorhídrico diluido al 10% con agua.
  - Aclarar con agua.
  - Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.

PRESENTACIÓN:

Envases de plástico de: 4 Litros; 14 Litros

Pinturas Decolor
Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com http://www.decolor.com

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLIMAT PREMIUM

ALMACENAMIENTO:

12 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 ºC y 35 ºC y protegido de la intemperie.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

Pinturas Decolor
Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com http://www.decolor.com