

LUTEN BRILLO GOLD

FORMATO/ <i>FORMAT</i>	30X90
ESPESOR/ <i>THICKNESS</i> (mm)	10,5
PRODUCTO/ <i>PRODUCT</i>	REVESTIMIENTO / <i>WALL TILE</i>
TIPO/ <i>KIND</i>	ESMALTADO/ <i>GLAZED</i>
GRUPO/ <i>GROUP</i>	BIII - GL

NORMA APLICABLE EN 14411 ANEXO L
APPLICABLE STANDARD ISO 13006 ANNEX L

ENSAYOS/ <i>TESTS</i>		RESULTADOS/ <i>RESULTS</i>	
	UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL	DIMENSIONES	CUMPLE CON LA NORMA
	<i>UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY</i>	<i>DIMENSIONS</i>	<i>COMPLIES WITH THE STANDARD</i>
	UNE- EN ISO 10545-3 ABSORCIÓN DE AGUA	VALOR MEDIO (%)	16%
	<i>UNE- EN ISO 10545-3 WATER ABSORPTION</i>	<i>AVERAGE VALUE (%)</i>	
	UNE- EN ISO 10545-4 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	FUERZA DE ROTURA	600 - 900 N
	<i>UNE- EN ISO 10545-4 MODULUS OF RUPTURE</i>	<i>BREAKING STRENGTH (N)</i>	
		RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	15 – 25 N/mm ²
	UNE- EN ISO 10545-9 RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	RESULTADO	RESISTE
	<i>UNE- EN ISO 10545-9 THERMAL RESISTANCE</i>	<i>RESULT</i>	<i>RESISTS</i>
	UNE-EN-ISO 10545-11 RESISTENCIA AL CUARTEO	RESULTADO	RESISTE
	<i>UNE-EN-ISO 10545-11 CRAZING RESISTANCE</i>	<i>RESULT</i>	<i>RESISTS</i>
	UNE- EN ISO 10545-13 RESISTENCIA QUÍMICA	CLORURO AMÓNICO	A
		<i>AMMONIUM CHLORIDE</i> 100 g/l	
		HIPOCLORITO SÓDICO	A
		<i>SODIUM HYPOCHLORITE</i> 20 mg/l	
		ÁCIDO CLORHÍDRICO	CUMPLE CON LA NORMA
		<i>HYDROCHLORIC ACID</i> 3%	
		ÁCIDO CÍTRICO	
		<i>CITRIC ACID</i> 100 g/l	
		HIDRÓXIDO POTÁSICO	CUMPLE CON LA NORMA
		<i>POTASSIUM HYDROXYDE</i> 30 g/l	
	UNE- EN ISO 10545-14 RESISTENCIA A LAS MANCHAS	ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO	5
		<i>GREEN AGENT IN LIGHT OIL</i>	
		SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO	5
		<i>IODINE SOLUTION IN ALCOHOL</i>	
		ACEITE DE OLIVA	5
		<i>OLIVE OIL</i>	

OBSERVACIONES:

VºBº LABORATORIO:

