



Enlucido fino de base cementosa para el alisado y retapado de superficies absorbentes.

Alisar y retapar

superficies absorbentes de base cementosa, piedra o ladrillo, tanto en capa fina como en espesor.

Lijable

Su composición permite lijar el producto con gran facilidad dejando un acabado muy liso y fino.

HIDROFUGADO



CE 05 BAIXENS
EN 998-1
OC

PROPIEDADES Y USOS

- Fraguado normal
- Docilidad de aplicación
- Aplicable en capa fina y gruesa
- Idóneo para retapar fisuras y microfisuras
- Retapar grietas sin movimiento y de carácter no estructural
- Alisado y enlucido de paredes al exterior
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad.
- **Soportes:** Cemento, piedra, ladrillo, hormigón. Apto para aplicar sobre fondos pintados bien adheridos. Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.
- Se puede recubrir por todo tipo de pinturas convencionales tras su secado completo.

ADVERTENCIA

Producto con alto contenido en cemento. La aplicación directa de una pintura conteniendo pigmentos no resistentes a la alcalinidad de este producto puede producir la decoloración de la misma. Para evitar este daño estético, recomendamos la aplicación previa a la pintura de nuestro RX-501 Fijapren al disolvente o RX-517 Concrete Microprimer.



Disponible en formatos de: 1 - 5 - 15 kg

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA
UNE-EN 16566

G3S2V2W2A0C0R0



Agua de amasado

0.35 a 0.40 litros de agua por kg de enlucido



Rendimiento en capa de 1mm

1.05 Kg/m²



12.0 - 13.0



Espesor máximo por capa

10 mm



Adherencia

> 7.0 Kg/cm² sobre cemento
> 10.0 Kg/cm² sobre pintura



Clasificación al fuego

A1 - No Combustible



Vida útil

2 H 30' - 3 H 30'



Secado en 1 mm de espesor

Hormigón: 4 - 5 H



Granulometría máxima

300 micras