



WELDING

**VARILLAS DE
APORTE TIG**

SOLDADURA TIG

VENTAJAS

La varilla se utiliza para todo tipos de aceros al carbono, con excelentes propiedades mecanicas y buena fuidez a baja temperatura.

Para soldar en TIG DC(-) con 100% argón como gas protector.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

C	Si	Mn	Cr	P	S
0.08	0.6	1.17	0.011	0.008	0.009

(% EN PESO)

Acero al Carbono



Cod.: 2.784

Ø1.6mm x 1m

**AWS A5.18 : ER70S-3
EN ISO 636-A: W 42 4 W2Si**

1 Kg



PROFESSIONAL QUALITY
www.stayer.es