Fichas Técnicas

0611 Banalastic

A4

Descripción

Recubrimiento impermeabilizante en dispersión acuosa basada en copolímeros estireno acrílicos elastoméricos, para la impermeabilización de cubiertas, azoteas, medias cañas, etc.

Propiedades

- **Impermeable**
- **Elástica**
- **Ignífuga M1 (UNE23727/90)**
- **Excelente adherencia**
- **Resistente a los rayos U.V.**
- **Lavable**
- **Máximo rendimiento**
- **Uso exterior**

Acabado	**Mate**
Color	**Blanco, Gris, Rojo, Rojo Teja y Verde**
Viscosidad	**115 - 125 KU**
Solidos	**50% Valor medio estadístico**
Secado	**½ hora a 20ºC. y humedad ambiental del 50%.**
Repintado	**12 horas.**
Rendimiento	**10 m2/l. para conseguir un espesor de película seca de 50 micras. 1 m2/l para 500 micras**
Diluyente	**Agua**
Limpieza	**Agua**
Densidad	**1,450 Kg/L+/-0.02**
COV	**5 g/l Cat (A/c) (75g/40g/l)**

Aplicación

Homogeneizar perfectamente el contenido del envase antes de su utilización. Las superficies a aplicar deben estar secas, sanas y limpias. Los soportes de hormigón o mortero deben estar totalmente fraguados.
Puede aplicarse a brocha, rodillo o equipo de proyección. Sobre soportes nuevos y sin pintar aplicar una primera mano de Banalastic diluido con un 10 - 15% de agua. Acabar con dos manos abundantes de Banalastic a la viscosidad de suministro o con una dilución mínima.
Sobre soportes ya pintados, estando la pintura en buen estado, aplicar dos manos abundantes a la viscosidad de suministro o con una dilución mínima.
Sobre soportes ya pintados, estando la pintura en mal estado, eliminar la pintura vieja y tratar como si fuera superficie nueva.
No aplicar a temperatura ambiente inferior a 5º C. o en superficies calientes bajo la acción de los rayos solares.

Fichas Técnicas

0611 Banalastic

A4

Presentación 15 Litros

Sistema Tintométrico ☐ NO

Seguridad No precisa etiquetado de seguridad.
Cumple la normativa europea 2004/42/CE sobre contenido en orgánicos volátiles (COV´s) en ambos plazos, 2007-2010.

Conservación Excelente en envase original y bien cerrado. Durante el almacenamiento preservar el envase de la acción directa del sol.

Las indicaciones y contenidos de esta ficha técnica están basadas en nuestra propia experiencia. Pinturas Banaka, S.A. se reserva el derecho a modificar las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso.Contacte con nuestro departamento técnico para mayor información. Información siempre actualizada en nuestra página web www.banaka.es

P.I. El Campillo Naves 36 y 4.1 - 48509 Abanto y Zierbana - Vizcaya (España) Tfno. 94 636 00 18 Fax 94 636 00 05
info@banaka.es - www.banaka.es