

Poliespuma Resistente al Fuego

Espuma de poliuretano con resistencia al fuego de hasta 240 min



Descripción

Espuma expansiva de poliuretano para la fijación, relleno y sellado en construcción con requerimientos de resistencia al fuego. Indicada para el relleno de cavidades y desniveles en albañilería y la fijación de cajas eléctricas, tabiques, muros, pasa-tubos, cerramientos, etc.

Ventajas

- Resistencia al fuego hasta 240 minutos (EN 13.501) en combinación con el Sellador Resistente al fuego de Bostik
- Aísla contra humos y gases
- Resiste al fuego directo y al envejecimiento
- Resistencia térmica (de -40°C a +90°C)
- Gran adherencia a la mayoría de los materiales de construcción

Usos recomendados

- Fijación de marcos de puertas y ventanas. Fijación de paneles y planchas aislantes.
- Todos aquellos campos que requieran materiales resistentes al fuego.
- Indicada para rellenar cavidades o desniveles de albañilería, cajas eléctricas, etc.
- Relleno y sellado de cavidades en tabiques y muros (pasatubos, cerramientos, etc.)
- Aislamiento térmico y acústico (fondo de bañeras, climatización y ventilación), puente térmico en edificación y carpintería metálica.

Instrucciones de aplicación

1. Las superficies deben estar limpias, sin grasa, polvo o partículas sueltas.
2. La temperatura de utilización ideal del aerosol se situará entre +10°C y +35°C.
3. Humedecer con agua las cavidades o superficies antes de aplicar la poliespuma, para conseguir una óptima adherencia y la máxima expansión del producto.
4. Retirar el capuchón protector y agitar vigorosamente el envase (15 o 20 veces) inmediatamente antes del uso.

Poliespuma manual

5. Montar el adaptador en la válvula, debe usarse con la válvula hacia abajo.
6. Aplicar cuidadosamente la espuma presionando el gatillo del adaptador.

Poliespuma pistola

5. Enroscar suavemente el envase de poliespuma a la pistola PA40 hasta el ope y sin apretarlo.
6. Aplicar cuidadosamente la espuma presionando el gatillo de la pistola, ajustando el caudal requerido mediante el tornillo ubicado en el cuerpo de la pistola.

No rellenar las juntas y huecos más del 50% de su volumen, ya que la espuma expande por acción de la humedad ambiente. Em cavidades de gran dimensión, se recomienda aplicar por capas, dejando polimerizar de 1 a 2 horas cada capa y rociando con agua entre capas.

Para alcanzar una resistencia al fuego de 240 minutos, debe utilizarse en combinación con el Sellador Resistente Fuego de Bostik. Ver pautas de aplicación en el documento Pautas de Aplicación.

Limpieza:

Utilizar Limpiador Espumas Bostik inmediatamente. La espuma una vez curada sólo puede ser eliminada mecánicamente.

Características técnicas

Resistencia al fuego	120 minutos (EN 13501-2) Hasta 240 min en combinación con el Sellador Resistente al fuego de Bostik
Densidad del producto expandido	15-20 Kg/m ³
Tiempo de curado	50 -150 min
Cortable después de	50 - 100 min
Comportamiento al fuego	B1 (DIN 4102-1)
Formación de piel	8 - 15 min
Temperatura trabajo	+5°C a +35°C aprox
Resistencia a la temperatura	-40°C a +90°C
Conductividad térmica	30 - 35 mW/(m·K)
Color	Rosa

Almacenaje

18 meses almacenado al abrigo de la humedad y heladas y a una temperatura entre +5°C y +25°C.

Salud & Seguridad

Durante la aplicación de productos en envase a presión, no trabajar cerca de fuentes de ignición. No fumar. Proteger de los rayos solares y no exponer a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar, incluso después de agotado el contenido del envase. No pulverizar sobre una llama o material incandescente.

Trabajar en áreas suficientemente ventiladas y mantener fuera del alcance de los niños. Los vapores acumulados en áreas insuficientemente ventiladas pueden alcanzar concentraciones inflamables y nocivas.

Presentación

Código	Formato	Caja	EAN
30607230	Rosa - Bote con pistola 700 ml	12	8412663072300
30607231	Rosa - Bote con cánula 700 ml	12	8412663072317

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.



Bostik SA Francia - Département Grand Public - 253 avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis

Bostik SA España – c/ Compositor Stravinsky 12-18, 08191 Rubí (Barcelona) +34 902 103 365 – www.bostik.es - asistenciatecnica@bostik.com