


CENTRO 1	CENTRO 2
Julio Cachafeiro, 21 – 27240 MEIRA – LUGO T: 982 330163	Polígono Industrial de Meira – 27240 MEIRA – LUGO T : 649 914804

Declaramos, de acuerdo con el **Control de Producción en Fábrica**, que los bloques de hormigón de referencia cumplen con las disposiciones del Anexo ZA de la norma **UNE-EN 771-3:2011+A1 “Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros)”**.

Solicitar **Declaración de Prestaciones** de obligada disponibilidad según el Reglamento (UE) N° 305/2011

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO												
DENOMINACIÓN COMERCIAL		ESQUINA SPLIT CARA VISTA 15x20x40										
		Código	16152	Colores disponibles	1	2	3	5	6	7		8
					Gris	Crema	Marrón	Blanco	Granito	Pedregal		Porriño
USO	PIEZA DE ESQUINA PARA BLOQUES DE CERRAMIENTO											
TIPO	Áridos	Densos	Categoría de fabricación	II		Familia superficial		Cara Vista Split				
	Familia resistente	R6		Hidrofugado		SI		Color	Ver Colores disponibles			
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS												
Grupo (CTE)	Pieza Hueca	Configuración	2 alveolos pasantes. Índice macizo entre 0,5 y 0,6. Espesor paredes ext. > 20 mm									
DIMENSIONES				l (longitud)		w (anchura)		h (altura)				
Dimensión nominal (mm) / Serie dimensional: A 200				400		200 / 150		200				
Dimensión de fabricación (mm)				390		190 / 140		190				
Tolerancia dimensional (mm): D2				+1 / -3		+1 / -3		± 2				
PROPIEDADES FÍSICAS E HIGROMÉTRICAS												
DENSIDAD	Densidad aparente en seco		1.450 Kg/m³ ±10%			Densidad seca absoluta		2.150 Kg/m³ ± 10%				
Absorción agua por capilaridad	< 3 g/m²s	Absorción de agua	< 0,32 g/cm³		Factor de resistencia al vapor de agua (μ)		10	Durabilidad Hielo-Deshielo		NPD		
ESTABILIDAD DIMENSIONAL (Variación debida a la humedad)			Retracción 0.55 mm/m Entumecimiento: 0.65 mm/m									
PROPIEDADES MECÁNICAS												
Carga Aplicada perpendicular a las superficies de apoyo												
RESISTENCIA MECÁNICA	Resistencia a compresión media (equivalente)				≥ 8 N/mm²		Resistencia normalizada	≥ 10 N/mm²				
Resistencia adherencia a cortante	0,15 N/mm² para morteros de uso corriente y para los morteros ligeros 0,30 N/mm² para morteros para juntas y capas finas						Resistencia adherencia a flexión	PND				
PROPIEDADES TÉRMICAS Y COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO												
Reacción al fuego	Euroclase A1		Resistencia al fuego			REI-90 sin revestir						
PROPIEDADES ACÚSTICAS. Valor mínimo declarado con revestimiento en ambas caras de 15 mm												
Aislamiento acústico al ruido aéreo directo			R = 45 dBA			MASA aproximada (mortero junta d=1900 Kg/m³)			200 Kg/m²			
SUSTANCIAS PELIGROSAS												
PND (Prestación No Declarada)												
OTROS DATOS												
Peso Unidad	15 Kgs	Uds. Palet (105x120)			84	Peso Palet		1.280 Kgs				

NOMBRE	Juan José González Morán	FIRMA	SELLO
CARGO	Responsable de Calidad		 Julio Cachafeiro, 21 27240 MEIRA - Lugo T: 982 330 163 F: 982 330 551 www.eiros.es
FECHA	17/03/2008		

Rev3. 30/07/2019

DOCUMENTO NO VÁLIDO SIN ALBARÁN O FACTURA DE “EMPRESA”