

6 mm AC3

Revêtement de sol stratifié à pression directe DPL

kronospan

Spécification produit - Product specification

Longueur - <i>length</i>	1285 mm
Largeur - <i>Width</i>	195 mm
Épaisseur totale - <i>Total thickness</i>	6 mm
Sous-couche - <i>Underlay</i>	-
Système d'emboîtement - <i>Clic connection</i>	Compact Loc
Nombre de lame/kit - <i>Boards/box</i>	12
Surface - <i>Surface</i>	3,01 m ²
Poids kit - <i>Weight box</i>	16 kg
Kits/palette - <i>Box/pallet</i>	40
Chanfreins - <i>Beveled edges</i>	no
Support	HDF PEFC
Certification	PEFC

Classe d'usage - utilization class EN 13329



Normes et classes d'utilisation - Norms and Classes 13329 + 14041

Résistance à l'abrasion - <i>resistance against abrasion</i>	Classe 23/31 AC3	2000 tours EN 438	Formaldéhyde - <i>Formaldehyde emission</i>	Classe E1	L20 + 14041
Resistance aux chocs - <i>Resistance against impact</i>	Classe IC1	EN 438	teneur en PCP - <i>PCP Content</i>	PCP non décelable - <i>unverifiable</i>	EN 14041
Gonflement en épaisseur - <i>thickness swelling</i>	< 18 %	EN 13329	résistance aux glissements - <i>Slippery resistance</i>	class DS	EN 14041
Réaction au feu - <i>Fire Resistance</i>	Classe C fl,s1	DIN 4102 + 14041	conductivité thermique - <i>Thermal conductivity</i>	0,086 W/(m.K)	EN 14041

Tolérances selon EN 13329 - Tolerances regarding EN 13329

Dimensions	 ± 0,5 mm ± 0.2 mm	 ± 0,5 mm
Equerrage	 Eqmax	eqmax < 0,1 mm
Différence de hauteur	 H L	H _{moyen} < 0.1 mm max < 0.15 mm
Rectitude	 L Bmax	B _{max} < 0.3 mm/m ▷ B _{max} < 0.38 mm
Planéité en longueur	 exemple: concave L e CB	pL < 0.5% (concave) ▷ max < 6.4mm concave pL < 1% (convexe) ▷ max < 12.8mm convexe
Ouverture entre éléments (petits et grands cotés)	 Exemple: petit côté L O	O _{moyen} < 0.15 mm max < 0.2 mm