



aplica Dry

MORTERO IMPERMEABILIZANTE
MINERAL MONOCOMPONENTE

Mortero impermeabilizante para la
realización de revestimientos estancos

- Mortero estanco
- Para aplicación con llana o brocha
- Impermeabilización piscinas, terrazas

DESCRIPCIÓN

Mortero compuesto por cementos, áridos, polímeros impermeabilizantes y aditivos especiales. Interior y exterior.

Impermeabiliza a presión y contrapresión

APLICACIONES

Impermeabilización de construcciones como piscinas, terrazas, sótanos, fosos de ascensor, balsas, muros de contención. Protección de edificios contra humedades, cimentaciones, muros, terrazas, balcones, canaletas...

SOPORTES

Hormigones, bloques prefabricados de hormigón y revocos duros y ricos en cemento. El soporte deberá ser resistente, estar perfectamente fraguado y limpio de polvo, pintura, aceite, etc.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- No aplicar con riesgo de heladas o tiempo lluvioso.
- No aplicar con temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 35 °C.
- Para conseguir una óptima impermeabilización, el espesor mínimo debe de ser de 5 mm.
- En condiciones climatológicas extremas (viento y temperaturas elevadas) se produce un secado más rápido de lo normal provocando una reducción del tiempo de abierto de aplicación.
- En caso de altas temperaturas, viento y soportes muy absorbentes conviene humedecer el soporte y esperar a la desaparición de la película de agua, antes de la aplicación del producto.
- Utilizarlo antes de 1 año desde su fecha de envasado y almacenar en un lugar cubierto y seco en su envase original cerrado al abrigo de la humedad.

MODO DE EMPLEO




- 1 Añadir agua y mezclar manual o mecánicamente hasta consistencia homogénea y trabajable.
- 2 Dejar reposar la masa 5 minutos y reamasar antes de la aplicación.
- 3 Con el soporte húmedo aplicar con una brocha plana una primera capa diluida.
- 4 Posteriormente dejar secar entre 2 y 4 horas.
- 5 Aplicar una segunda capa con una brocha plana.
- 6 El acabado final puede realizarse con una llana, fratasando o dejando liso según la textura deseada.
- 7 Esperar al menos 4 días antes de proceder a llenar el depósito.

aplica Dry

MORTERO IMPERMEABILIZANTE MINERAL MONOCOMPONENTE

PRESENTACIÓN

aplica Dry se presenta en sacos de papel con lámina de plástico antihumedad de 25 Kg, expedidos sobre palets de 1.600 Kg (64 sacos).



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	VALORES
Apariencia	Polvo Blanco
Granulometría	< 1 mm
Densidad del polvo	1,4 kg/l
Resistencia a la compresión a 28 días	> 25 N N/mm ²
Resistencia a la flexión a 28 días	> 8 N N/mm ²
Vida de la pasta	60 minutos
Rendimiento	aprox. 8 Kg/m ² por 5 mm de espesor
Reacción al fuego	Euroclase A1
Espesores	5 - 20 mm

NOTA

Las recomendaciones de uso están basadas en nuestro conocimiento y experiencia. Los datos técnicos se han obtenido en condiciones normales de laboratorio, pudiendo variar en función de las condiciones de puesta en obra. Dado que las condiciones de aplicación no son controlables por nuestra parte, la información de esta ficha no implica responsabilidad de la empresa.