

POLPARQUET



Descripción del Producto Barniz de Poliuretano y de alta calidad a base de un solo componente y máximas prestaciones



Características Técnicas

Color	Incoloro (en película seca)
Aspecto	Brillante
Secado al tacto	30-60 minutos, en función del espesor aplicado y condiciones ambientales
Repintado	A las 2-6 horas. Pasados 24 horas lijar adecuadamente para facilitar la adherencia.
Rendimiento	10 - 12 m ² /l, mano, según estado de la superficie
Diluyente	DILUYENTE POLIURETANOS
Almacenamiento	Excelente hasta 6 meses, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales.

Propiedades

Facilidad de aplicación
Poder de relleno
Máximo Rendimiento
Alta dureza y equilibrada elasticidad
Resistente a la abrasión, a desgastes, fregados, vertidos de agentes domésticos de limpieza y alcalís.
Acabado adherentes, duraderos, nobles y decorativos

Aplicaciones

Adecuado para sellado y acabado de suelos de madera en interiores.

Modo Empleo

Aplicar con buena renovación de aire, en capas delgadas y uniformes y bien extendidas
A brocha, cepillo y ocasionalmente a pistola: ajustar a viscosidad con DILUYENTE POLIURETANOS

Preparación de Superficies

Sobre superficies sin barnizar: Limpiar, lijar y eliminar polvo, grasa, aceite, ceras, pequeñas imperfecciones, etc.
Sobre superficies en maderas barnizadas o pintadas ya, envejecidas y deterioradas: Eliminar el barniz en mal estado y proceder como en el caso anterior
Aplicar la primera mano diluida, y la segunda y tercera mano, ligeramente diluida o al uso, lijar suavemente entre capas para facilitar la adherencia y mejorar el acabado

Otros Datos

Envasado	0.375L, 0.750L, 4L, 20L
COVS GR/L	571.770

Observaciones

No dejar los envases abiertos, empezados o diluídos, se reduce sensiblemente su estabilidad.
No diluir con diluyentes no aconsejados
Aplicar con buena renovación de aire.
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 07-11-2013 Esta ficha anula todas las anteriores.