



INFORMACIÓN TÉCNICA

DECORTEX LISO

DESCRIPCIÓN:

Revestimiento liso de gran calidad para la protección y decoración de fachadas.
Garantía: 5 años.

Características:

-) Buen poder cubriente y de relleno.
-) Protección y restauración de los morteros monocapa en fachadas.
-) Transpirable e impermeable.
-) Resistente a la intemperie y a la luz solar.
-) Excelente nivelación y brochabilidad.
-) Resistente a la alcalinidad y a los agentes atmosféricos.
-) Pigmentos estables y resistentes a la luz.
-) Pintura con protección contra hongos y algas.

DATOS TÉCNICOS:

Vehículo fijo	Copolímero estireno acrílico.	
Color	Carta de colores DECORTEX / IMPER-ELAST (Blanco 1000, Marfil 1006, Páramo 1051, Vainilla 1012, Salmón 1070, Tabaco 1072, Rojo teja 1032, Albero 1014, Marrón Rojizo 1031, Ocre 1035, Verde Frontón, Azul Ultramar)	
Brillo	Mate. 60°: 2-3 GU	UNE-EN ISO 2813
Sólidos en peso	70 % Blanco	UNE-EN ISO 3251
Sólidos en volumen	50 % Blanco	UNE 48090
Viscosidad	122 – 128 KU (23 ± 2 °C)	UNE 48076
Peso específico	1.60 – 1.70 Kg./l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	8.0 – 10.0 (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendimiento teórico	8 – 10 m ² /l y capa. Deben considerarse pérdidas de aplicación, irregularidades de la superficie, etc.	
Espesor recomendado	110 – 140 micras húmedas; 55 – 70 micras secas por capa. Aplicar dos capas como acabado.	
Secado al tacto	1 hora.	UNE 48301
Repintado	4 – 6 horas.	
Disolvente	Agua.	
Reacción al fuego	Clase M-1	UNE 23727
Reacción al fuego	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007
Resistencia al frote húmedo	Clase 1 (< 5 \hat{m} para 200 frotos UNE-EN ISO 11998)	UNE-EN 13300
Permeabilidad al vapor de agua	sd (m) < 0.14 V(g/m ² *día) > 150 Clase I (Alta)	UNE-EN ISO 7783-2
Índice de transmisión	0.1 < w (Kg./m ² *h ^{0.5}) ≤ 0.5	UNE-EN 1062-3

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMACIÓN TÉCNICA

DECORTEX LISO

agua líquida	Clase II (Media)	
Clasificación	1062-1 E ₂ S ₁ V ₁ W ₂ A ₀ C ₀	UNE-EN 1062-1

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/c): 40 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 10 g/l

APLICACIÓN:

Revestimiento liso de gran calidad para la protección y decoración de toda clase de superficies de hormigón, albañilería exterior, restauración de los morteros monocapa en fachadas, etc. Pintura con protección contra hongos y algas.

MODO DE EMPLEO:

Métodos de aplicación: Brocha, rodillo o pistola.

Diluyente y limpieza de utensilios: Agua.

Las superficies a pintar deberán estar secas y limpias de polvo, óxido, grasas, etc. e imprimadas adecuadamente.

) Superficies no pintadas:

- Albañilería en general: Aplicar una primera capa diluida al 10 – 15% con agua. También se puede utilizar como imprimación DECOKRIL PENETRANTE si se desea una mejor consistencia y durabilidad del recubrimiento. Como acabado aplicar dos capas de DECORTEX LISO diluidas al 5% con agua.
- Hierro, acero: Imprimir con IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE DECOLOR o IMPRIMACIÓN POLIVALENTE AQUA DECOLOR. Aplicar dos capas de DECORTEX LISO como acabado diluidas al 5% con agua.
- Madera: Imprimir con SELLADORA AQUA DECOLOR. Aplicar dos capas de DECORTEX LISO como acabado diluidas al 5% con agua.

) Superficies pintadas:

- Si la pintura está en mal estado, eliminarla totalmente y proceder como en superficies no pintadas.
- Si la pintura está en buenas condiciones, lavar y lijar y aplicar dos capas de DECORTEX LISO como acabado. Para una mayor consistencia y durabilidad del recubrimiento aconsejamos imprimir previamente el soporte con DECOKRIL PENETRANTE.

Si se desea colorear puede emplearse COLORANTE AL AGUA DECOLOR o TINTE UNIVERSAL DECOLOR, como máximo un 5%.

En general se recomienda:

) Aplicar entre 5 °C y 35 °C.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
 Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
 E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMACIÓN TÉCNICA

DECORTEX LISO

-) No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del soporte elevadas.
-) Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.
-) En caso de contaminación por moho, hongos o algas:
 - Lavar con una solución de agua y lejía al 10 %.
 - Aclarar con agua.
 - Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.
 - Utilizar productos con protección ANTIMOHO.
-) En caso de presencia de salitre (eflorescencias salinas):
 - Cepillar y lavar con ácido clorhídrico diluido al 10% con agua.
 - Aclarar con agua.
 - Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.

PRESENTACIÓN:

Envases de plástico de: 4 Litros; 14 Litros

ALMACENAMIENTO:

12 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 °C y 35 °C y protegido de la intemperie.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>