



FICHA TÉCNICA 3P-367 BINDOPLAST 1705

Fecha de revisión: Mayo 2016

- Fácil aplicación
- Secado rápido
- Buena cubrición

Descripción

Pintura acuosa.

Usos típicos

Recomendada para la protección y decoración de superficies en interior y exterior.

Características

Acabado.....	Mate / Liso
Color.....	Blanco y colores
Sustrato.....	Todo tipo de soportes en interior y exterior
Rendimiento práctico.....	10 - 14 m ² /L y por capa (dependiendo del tipo de soporte y las condiciones de aplicación)
Proceso de aplicación.....	Brocha o rodillo
Tiempo de secado (20 °C y 60% de humedad relativa).....	Superficial – Cerca de 30 minutos Repintado – Cerca de 4 horas
COV (Compuestos Orgánicos Volátiles)	Valor límite de la UE para este producto (Cat. A/a): 30 g/L Este producto contiene como máximo 25 g/L COV ^{a)}
Estabilidad en almacén....	3 años almacenada en envases de origen, en interior, entre 5 y 40 °C.

^{a)} El valor de COV es respecto al producto listo al uso, teñido, diluido, etc., con productos recomendados por nosotros. No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezcla con productos diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos la atención sobre la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE.



FICHA TÉCNICA 3P-367 BINDOPLAST 1705

Fecha de revisión: Mayo 2016

Modo de empleo

Preparación de superficies

Todos los soportes deben estar secos, firmes y exentos de polvo, grasas, mohos, algas y otros contaminantes.

Soportes nuevos en interior – En morteros débiles o alcalinos, cepillar bien hasta material consistente y aplicar una capa de Imprimación Cinolite (ref. 54-850). En cartón yeso y masilla aplicar una capa de Imprimación EP/GC 300 (ref. 10-600). En sustratos pulverulentos, aplicar una capa de Vinyllim Concentrado (ref. 3P-326).

Revocos de cemento nuevos en exterior – Esperar la cura completa del cemento, que tarda aproximadamente 1 mes. Cepillar, si necesario, para eliminar partículas sueltas no adheridas. Aplicar una capa de Imprimación Cinolite (ref. 54-850).

Soportes ya anteriormente pintados – En interior, cepillar para eliminar la pintura vieja no adherida y rehacer zonas dañadas con Pasta para Alisar (ref. 3P-950). Proceder, en seguida, conforme indicado para soportes nuevos. En exterior, efectuar un lavado con chorro de agua a presión, dejar secar y reparar las zonas dañadas con Alltek Exterior (ref. 15-970). Proceder, en seguida, conforme indicado para soportes nuevos. Si, en exterior, la pintura anterior presenta harinación, aplicar una capa de Imprimación Cinolite Incoloro (ref. 54-852).

Soportes anteriormente encalados – En exterior, efectuar un lavado con chorro de agua a presión. En interior, cepillar cuidadosamente. Si el soporte se presenta libre de cal, aplicar una capa de Imprimación Cinolite (ref. 54-850) caso contrario aplicar una capa de Imprimación Cinolite Incoloro (ref. 54-852).

Soportes con hongos y algas - Realizar un tratamiento adecuado (consultar nuestro departamento técnico).

Condiciones ambientales

- Temperatura ambiente:
 - Superior a 5 °C
- Humedad relativa:
 - Inferior al 80 %
- Temperatura del soporte:
 - 2 a 3 °C por encima del punto de rocío
 - No aplicar la pintura sobre soportes muy calientes por la exposición al sol

Características de aplicación

- Preparación del producto:
 - Agitar hasta homogenización completa
- Dilución del producto:
 - Diluir la primera capa con 10 % de agua y las siguientes capas con 5 % o sin diluir
- Aplicación:
 - Aplicar dos a tres capas de Bindoplast 1705

Observaciones:

1 – Dependiendo de la opacidad del color seleccionado, del proceso de la aplicación, de las características del sustrato (absorción, rugosidad y uniformidad de color), del contraste con el color anterior y de la dilución efectuada, puede ser necesario aplicar capas adicionales para obtener un acabado uniforme.

2 - El Bindoplast 1705, como todas las pinturas mate, puede presentar manchas blanquecinas en los colores oscuros cuando es friccionado.

3 - Es necesario esperar 28 días después de la aplicación de la pintura antes de lavar las superficies pintadas. Debe frotarse suavemente la zona a limpiar, utilizando un paño suave humedecido y detergente neutro. No utilizar detergentes abrasivos.

SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE

En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. Utilizar solamente en lugares bien ventilados. No verter los residuos por el desagüe. Conserve el envase bien cerrado y en envase apropiado. Asegure el transporte adecuado al producto, prevenga cualquier accidente o incidente que pudiera ocurrir durante el transporte, normalmente la ruptura o deterioro del envase. Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta. No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura. Deberá tener siempre en cuenta la legislación en vigor relativa a ambiente, higiene, salud y seguridad en el trabajo. Para más información es fundamental la lectura de la etiqueta del envase y de la ficha de seguridad.