



Desmoldeante en polvo que evita la adherencia de los moldes en la ejecución del hormigón o mortero impreso y el mortero vertical



### Descripción

DESMOLDEANTE P es un producto en polvo formado por agentes antiadherentes coloreados con pigmentos inorgánicos de gran pureza y estabilidad, que se usan para evitar la adherencia de los **MOLDES MH** cuando se imprimen, con diferentes texturas, los pavimentos de hormigón con **COLORCEM IMPRESO**.

Es un producto pigmentado especialmente indicado para permitir un desmoldeado fácil tanto en paramentos horizontales con **COLORCEM IMPRESO O COLORCEM 1 cm**, como en paramentos verticales con **COLORCEM VERTICAL**. Está exento de disolventes.

### Campo de aplicación

- Pavimentos de hormigón impreso.
- Pavimentos de mortero de recrecido impreso.
- Revestimientos verticales, impresos o texturados.

### Presentación

DESMOLDEANTE P se presenta en sacos de 10 kg con lámina de polietileno contra la humedad. Palets de 500 kg (50 sacos).

### Consumo

100 g / m<sup>2</sup> aproximadamente.

### Almacenamiento

**COLORCEM DESMOLDEANTE P** debe almacenarse en sus envases originales cerrados y protegidos de la intemperie. El tiempo de utilización es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación conservado adecuadamente.



Gran rendimiento y cobertura.



Disponible en diversos colores.



Excelente adherencia al molde.



Desmoldeo fácil de cualquier tipo de polímero.



Producto a base de agentes antiadherentes.



### SISTEMA DE CALIDAD CERTIFICADO

Morteros Henares establece como uno de los principios básicos de su trabajo, la calidad y la satisfacción de todos nuestros clientes.

### Precauciones especiales



Ten en cuenta estas indicaciones

Aplicar entre 5 y 30° C sin viento.

Tener cuidado de no dañar el mortero durante la eliminación del **DESMOLDEANTE P** debido al empleo de demasiada presión de agua o de un cepillado demasiado intenso.

Eliminar todo el **DESMOLDEANTE P** (mínimo un 97 %) para garantizar la correcta adherencia del líquido de sellado (**AGUASOL PLUS**, **MS-83**, etc.).

### Modo de empleo, aplicación

**Aplicación:** Una vez que se ha extendido el hormigón y se ha aplicado el **COLORCEM IMPRESO**, se procede a aplicar posteriormente el **DESMOLDEANTE P** espolvoreándolo con el fin de que los **MOLDES MH** no se adhieran al hormigón y causen defectos y rebabas. Imprimir presionando los moldes sobre el pavimento para obtener las texturas requeridas.

A las 72 horas como mínimo de la ejecución del pavimento, eliminar cualquier resto de **DESMOLDEANTE P** (como mucho debe quedar un 3 %) primero barriéndolo, luego con agua y un jabón suave, frotando con un cepillo suave y después aclarar con agua limpia a baja presión.

**Importante:** No emplear agua a mucha presión, podría erosionar la capa de rodadura.

### Datos técnicos

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN
Aspecto	Polvo coloreado
Color	Solicite la carta de colores al departamento comercial
Densidad aparente (g / cm <sup>3</sup> )	~ 0,55



**Nota importante:** Los datos técnicos e indicaciones aquí reseñadas son orientativas, son fruto de nuestra experiencia y están sujetas a posibles modificaciones sin previo aviso. Los valores reales pueden verse afectados por las condiciones de puesta en obra. Por tanto limitamos la garantía únicamente a la calidad del producto.

Nuestras recomendaciones no eximen al comprador de comprobar por sí mismo la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto.

