

## YESO FRAGUADO CONTROLADO

YESO DE CONSTRUCCIÓN TIPO B1 (B1/na/2).  
YESO FRAGUADO CONTROLADO (YG/L).  
UNE EN 13279-1  
UNE EN 13279-2



### **COMPOSICIÓN:**

YESO FRAGUADO CONTROLADO HNOS. RUIZ DORANTES, S.L., se compone de Sulfato de Calcio en sus distintas fases de deshidratación.

Contiene aditivos que, en proporciones inferiores al 1% en su conjunto, facilitan la trabajabilidad, regulan la retención de agua, el fraguado y la plasticidad.

### **CARACTERÍSTICAS:**

<b>YESO FRAGUADO CONTROLADO</b>	<b>YESO DE CONSTRUCCIÓN B1/na/2</b>	<b>ESPECIFICACIONES UNE-EN 13279</b>
Aspecto	Polvo blanco	
Índice de pureza CaSO <sub>4</sub> (%)	>75	>75
Agua de amasado (%)	61-65	--
Trabajabilidad (min.)	50±10	>20
Resistencia mecánica a la compresión (N/mm <sup>2</sup> )	>2,0	≥2,0
Resistencia mecánica a la Flexión (N/mm <sup>2</sup> )	>1,0	≥1,0
Adherencia	cumple	(*)
Determinación de pH	>7	≥6
Finura de molido (%)	<25	≤50
Contenido en agua combinada	≤6	≤6
Rendimiento (m <sup>2</sup> / saco / cm de espesor)	2.2 - 1.8	--

(\*) Según el apartado 5.3 de la norma UNE EN 13279-1, la adherencia será apta cuando se manifieste la rotura en la masa de yeso o en el soporte. Cuando la rotura aparece en la interfase yeso-soporte debe ser mayor de 0,1 N/mm<sup>2</sup>.

### **APLICACIONES:**

Se aplica a mano y se utiliza en revestimientos interiores.

### **ENVASE Y COMENTARIOS:**

YESO FRAGUADO CONTROLADO HNOS. RUIZ DORANTES, S.L., se suministra en sacos de 20 Kg, con dos hojas de papel y lámina, en palets de madera de 56 sacos (1.120 Kg).

Debe preservarse de la humedad para evitar posibles alteraciones en su comportamiento normal.

Consumir el producto en los 6 meses después de la fecha de fabricación.

Se aconseja utilizar el agua de amasado indicada.

No trabajar con temperaturas inferiores a 5°C y superiores a 40°C.

Utilizar el producto solo para las aplicaciones para las que ha sido diseñado.

### **HNOS. RUIZ DORANTES, S.L.**

Ctra. Los Tollos, Km 3 41740 LEBRIJA (SEVILLA)

Tfno. Atención al Cliente: **955972554** Fax: **955972466**

[www.ruizdorantes.com](http://www.ruizdorantes.com) - [lebriplak.ruizdorantes@gmail.com](mailto:lebriplak.ruizdorantes@gmail.com)