

DESCRIPCIÓN

Pintura acrílica mate profundo al agua y de elevado poder cubriente para usos en interior y exterior.

USO RECOMENDADO

Especialmente diseñada para el pintado de superficies interiores y exteriores de hormigón, prefabricados y otros materiales de construcción. En la utilización en exteriores, se puede aplicar en zonas donde las condiciones climatológicas sean suaves o moderadas. Paredes y techos donde se desee dar un acabado mate profundo para disimilar las imperfecciones del soporte como juntas de placas de yeso laminado, emplastes, etc.

PROPIEDADES TÉCNICAS GENERALES

- Producto al agua.
- Acabado mate profundo.
- Bajo olor durante la aplicación y secado.
- Alto poder cubriente.
- Lavable. Resistencia al frote húmedo después de 7 días de su aplicación.
- Permeable al vapor de agua.
- Contiene aditivos antimoho.
- Aspecto y tacto suave
- No salpica
- Alta brochabilidad, cubrición y rendimiento

DATOS TÉCNICOS

Aspecto:	Mate Profundo.
Color:	Blanco.
Volúmenes sólidos:	40 ± 3%
Rendimiento:	8-10 m ² /L y capa.
Número de capas:	2
Peso específico:	1,55-1.59 Kg/L
Secado al tacto:	1 h @ 20° C y 60% HR.
Repintado:	4 h @ 20° C y 60% HR.
Secado total:	12 h @ 20° C y 60% HR.

Punto inflamación: No inflamable.
COV's: max. 30 g/L (Directiva 2010/75/EU).

APLICACIÓN

Modo de empleo: Agitar bien antes de usar.

Método: Rodillo, brocha o pistola.

Dilución: Producto listo al uso.

Puede diluirse hasta un máximo del 10% según soporte o sistema de aplicación.

Diluyente y limpieza: Agua.

Intervalo de repintado: Mínimo: 4 horas a 20 °C.

Máximo: no tiene.

Condiciones de aplicación:

Aplicar con temperaturas superiores a 5 °C e inferiores a 35 °C, y con una humedad relativa inferior al 80%. La temperatura de la pintura y de la superficie debe encontrarse dentro de estos límites. El soporte para pintar debe estar limpio y libre de impurezas, grasas y aceites. Eliminar lechada de fraguado, eflorescencias, sales solubles, polvo, grasa, desmoldeantes y otros contaminantes, mediante procedimientos mecánicos o manuales.

Razón Social

C/ Balsas. 6. 44550 Alcorisa. Teruel
B-97354013 T. (+34) 978841044

Oficinas centrales

C/ Major. 59. 08170 Montornès del Vallès. Barcelona
T. (+34) 931 183 732

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y ESQUEMA RECOMENDADO

<p>Preparación soportes nuevos:</p>	<p><u>Madera:</u> Aplicar una mano de selladora al agua y dejar secar. Lijar suavemente, eliminar el polvo y aplicar 1 o 2 manos de CPP L-2000.</p> <p><u>Yeso / Cartón-Yeso / Cemento / Hormigón:</u> Aplicar 1 mano de imprimación base agua. Seguir las instrucciones del fabricante. Una vez seca aplicar CPP L-2000, siguiendo el método de aplicación recomendado.</p>
<p>Preparación soportes ya pintados:</p>	<p>Retirar la pintura mal adherida y en mal estado y proceder como soportes nuevos.</p> <p>Sobre pinturas brillantes o satinadas: limpie la superficie y lije levemente con grano medio.</p>
<p>Soportes en mal estado:</p>	<p>Retirar partes descascarilladas. Eliminar cualquier parte que se desgrane. Nivelar irregularidades y desperfectos con un plaste o masilla adecuados. Una vez reparado, proceder como soportes nuevos.</p>
<p>Aplicación:</p>	<p>Aplicar 2 manos de CPP L-2000, con la ayuda de un rodillo o brocha de forma uniforme y en el sentido vertical de la pared. Repita el procedimiento para la segunda capa. Dejar secar un mínimo de 3 horas entre mano y mano.</p>

OBSERVACIONES

Evitar la exposición directa del envase al sol. No utilizar agua salobre, químicamente contaminada, turbia o excesivamente calcárea como diluyente, porque podría alterar las propiedades del recubrimiento. Almacenar el producto en lugares frescos y secos.

Asegúrese de respetar las indicaciones anteriormente nombradas. Su aplicación en superficies en mal estado, con eflorescencias, humedades... no garantizan la correcta adherencia al soporte. Proteger las superficies que no vayan a ser pintadas (vidrios, cerámicas, plásticos, metales...). Las herramientas deben lavarse con agua justo después de su uso.

Observar las normas de seguridad descritas en el envase.

SEGURIDAD

Producto al agua, no requiere instrucciones especiales para su aplicación. Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas. Además, deben seguirse las exigencias de la legislación nacional o local.

Razón Social

C/ Balsas. 6. 44550 Alcorisa. Teruel
B-97354013 T. (+34) 978841044

Oficinas centrales

C/ Major. 59. 08170 Montornès del Vallès. Barcelona
T. (+34) 931 183 732

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.