

10 mm AC5



DIRECT PRESSURE LAMINATE

REVÊTEMENT DE SOL STRATIFIÉ À PRESSION DIRECTE DPL

PRODUCT SPECIFICATION - SPÉCIFICATION PRODUIT

Lenght <i>Longueur</i>	1285	mm
Width <i>Largeur</i>	192	mm
Total thickness <i>Épaisseur totale</i>	10	mm
Underlay <i>Sous-couche</i>	-	
Clic connection <i>Système d'emboîtement</i>	1Clic 2Go Pure	
Boards/box <i>Nombre de lame/boîte</i>	7	
Surface	1.73	m ²
Weight box <i>Poids boîte</i>	14.8	kg
Box/pallet <i>Boîtes/palette</i>	52	
Beveled edges <i>Chanfreins</i>	NO or 4V	
Support	HDF PEFC	
Certification	PEFC (PEFC/22-31-01)	
Warranty <i>Garantie</i>	30	ans/years



NORMES ET CLASSES D'UTILISATION - NORMS AND CLASSES 13329 + 14041

Usage class <i>Classe d'utilistion</i>	Classe 23/33	EN 13329
Resistance against abrasion <i>Résistance à l'abrasion</i>	AC5	EN 13329
Thickness swelling <i>Gonflement en épaisseur</i>	≤ 12 %	EN 13329
Fire Resistance <i>Réaction au feu</i>	Classe C fl,s1	EN 14041
Formaldehyde emission <i>Emission de formaldéhyde</i>	Classe E1	EN 14041
PCP Content <i>Teneur en PCP</i>	≤ 5ppm	EN 14041
Slippary resistance <i>Résistance aux glissements</i>	class DS	EN 14041
Thermal resistance <i>Résistance thermique</i>	0,07 (m ² /K)W	EN 14041