


# TABIQUE 30

Ladrillo Hueco Sencillo de arcilla cocida.  
Colocación con junta de mortero de 1 cm. de espesor



CE

## APLICACIONES

- Trasdosados de fachada.
- Tabiquería interior.
- Paredes separadoras.
- Albañilería general.

## VENTAJAS

- Tamaño tradicional y manejable.
- Prestaciones acústicas.
- Paredes resistentes mecánicamente.

## RENDIMIENTOS

- 20,80 ud/m<sup>2</sup>

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Parámetro	Símbolo	Valor	Unidades	Norma y aclaraciones
Resistencia a compresión	f <sub>b</sub>	>5	N/mm <sup>2</sup>	<b>DB-SE Seguridad Estructural</b>
Reacción al fuego	-	A1	-	<b>DB-SI Seguridad en caso de Incendio</b> Valores obtenidos de la tabla F1 del Anejo F del DB-SI
Resistencia al fuego (1)	-	EI 30	-	(1) Enfoscado en ambas caras con 1,5 cm de mortero.
Resistencia al fuego (2)	-	EI 90	-	(2) Guarnecido en ambas caras con 1,5 cm de yeso.
Aislamiento acústico	R <sub>A</sub> m	33,26 69,10	dBA Kg/m <sup>2</sup>	<b>DB-HR Protección frente al Ruido</b> Valores obtenidos mediante cálculo con la Herramienta Silensis. Guarnecido ambas caras con 1,5 cm de yeso
Resistencia térmica del muro	R	0,09	m <sup>2</sup> K/W	<b>DB-HR Ahorro de Energía</b> Valores obtenidos del Catálogo de Elementos Constructivos del CTE Guarnecido en ambas caras con 1,5 cm de yeso.

## PRESENTACIÓN



Código	Descripción	Dimensiones	Kg/ud	ud/m <sup>2</sup>	ud/palet	Kg/palet	m <sup>2</sup> /palet
000002	TABIQUE 30	300x145x40	1,45	20,80	504	730,8	24,23