

SILICONA MULTIUSOS

DESCRIPCIÓN

Sellador tixotrópico elástico de silicona ácido monocomponente, reticula en contacto con la humedad.

PROPIEDADES

- Temperatura de aplicación +5°C a +40°C
- Resistencia a la temperatura -40°C a + 150 °C
- Resistencia al envejecimiento
- Resistencia a la intemperie
- Elevada resistencia a la radiación UV
- No amarillea
- Interior/Exterior
- No descuelga
- Elasticidad permanente
- No pintable

APLICACIONES

- Sellado de materiales no porosos
- Sellado vidrio
- Estanqueidad de juntas cerámicas.

COLORES

Translúcido y blanco

*Consultar disponibilidad de otros colores y formatos.



| Envases | Capacidad | Presentación | Caducidad |
|---------|-----------|--------------|-----------|
|---------|-----------|--------------|-----------|

| | | | |
|-----------|--------|--------|----------|
| Cartuchos | 280 ml | 25 uds | 12 meses |
|-----------|--------|--------|----------|



**Conservar en lugar fresco y seco

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Característica | Método | Unidades | Valores |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dureza | DIN 53505 | Shore A | 14 |
| Deformación permanente | | % | 20 |
| Formación de piel | (25°C/60%HRA) | min | 15 ± 2 |
| Tiempo de reticulación | (3mm/25°C/60%HRA) | Horas | 24 |
| Resistencia a la tracción | ISO 37 | N/mm ² | 0,9 ± 0,2 |
| Elongación a la rotura | ISO 37 | % | 600 |
| Densidad | | g/ml | 0,96 |
| Consistencia | | | Pasta tixotrópica |
| Módulo 100% | ISO 37 | N/mm ² | 0,17 |

ADHESIÓN

Excelente adhesión sobre:
Materiales vítreos, vitrificados, cerámicos, azulejos, aluminio anodizado.

No recomendamos su uso para sellados estructurales de acristalamiento, ni acuarios, ni montaje de espejos, ni contacto directo con los alimentos.

No debe estar en contacto con metales como cobre, zinc.

No es compatible con sustratos alcalinos como mármol, hormigón, fibrocemento y mortero.

LIMPIEZA

Las superficies, donde se aplica el sellante, deben estar secas y limpias de grasa, polvo, etc. Para su limpieza se recomienda utilizar alcohol, MEK u otro tipo de disolvente (se recomienda probar la compatibilidad del disolvente con la superficie a limpiar). No deben utilizarse jabones, detergentes u otros tratamientos acuosos.

El sellador en fresco se elimina con disolventes orgánicos.

El sellador curado se elimina aplicando sobre el cordón BRIK-CEN PL-25.

ACCESORIOS RECOMENDADOS

Pistola P-1441



MODO DE EMPLEO

Todas las superficies que contacten tienen que estar limpias y secas, libres de suciedad, grasas, polvo. Para una buena adhesión se debe tener en cuenta:

Sellado: aplicar mediante una pistola, neumática o manual, formando un cordón continuo y evitando formar bolsas de aire.

A continuación, alisar con una espátula humedecida en agua jabonosa

Dimensión de la junta:

La junta debe ser diseñada según la capacidad de movimiento del sellador. En general, la junta debe tener un espesor comprendido entre 5-25 mm.

La relación entre anchura y profundidad dependerá del ancho de la junta.

En general, para juntas de más de 10mm, la relación entre anchura y la profundidad debe ser aproximadamente 2:1 respectivamente.

Para juntas de menor tamaño, la relación debe ser aproximadamente 1:1

| | | | | |
|------------------|------|-----|-----|----|
| Ancho (mm) | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Profundidad (mm) | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Rendimiento (m) | 3,75 | 2,5 | 1,5 | 1 |

RENDIMIENTO SELLADOR

$$L = 280 / (a \cdot p)$$

L: longitud del sellado en m.

a: ancho de la junta en mm.

p: profundidad de la junta en mm.

SEGURIDAD E HIGIENE

Ficha de seguridad a disposición del cliente.

NOTA

La información proporcionada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación, uso final del producto y asesoramiento del departamento técnico (de forma verbal o escrita) son dadas de buena fe y basadas en nuestro conocimiento actual y experiencia (cuando los productos son correctamente almacenados, utilizados y aplicados en condiciones óptimas dentro de su vida útil).

En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información, de este documento ni de cualquier recomendación escrita o verbal, ninguna garantía en términos de comercialización o idealidad para propósitos particulares ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que le quiere dar. Nuestra garantía se limita exclusivamente a asegurar la calidad del producto suministrado conforme a nuestros estándares de calidad declinando toda responsabilidad en lo que se refiere a resultados obtenidos y a posibles perjuicios procedentes de un uso incorrecto o no adecuado.

En el caso que Quiadsa fuera considerada responsable en virtud de cualquier fundamento jurídico, la responsabilidad de esta en ningún caso superará el importe de la entrega correspondiente. Quiadsa se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las fichas técnicas de los productos, mediante su solicitud a nuestro departamento o consulta en la web www.quiadsa.com