

PINTURA EPOXI SUELOS AL DISOLVENTE



Descripción del Producto Pintura suelos industriales, interior y de máxima calidad a base de resinas Epoxi especiales y pigmentos de alta solidez

Carta de Colores [Carta de colores Pinturas para Suelos](#)



Características Técnicas

Color	Verde Cromo, rojo Inglés, gris Ral 7038 y sistema Barpicolor II
Aspecto	Brillante
Secado al tacto	5 - 6 horas, en función del espesor aplicado y condiciones ambientales
Repintado	A las 12-24 horas
Rendimiento	7-9 m ² /l, mano, según estado y estructura de la superficie
Diluyente	DILUYENTE EPIKOTE 280
Almacenamiento	Excelente hasta 6 meses, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales.

Propiedades

Facilidad de aplicación
Gran poder de cubrición
Poder de relleno
Alta dureza y equilibrada elasticidad
Acabado adherentes
Resistente a la abrasión, a los desgastes, fregados, vertidos de grasas, aceites minerales, otros agentes químicos y suciedad en general
Elimina la formación de polvo de suelo, mejora su dureza superficial, evita su erosión y desgaste facilitando su limpieza y haciendo el suelo más decorativo.

Aplicaciones

Adecuado para suelos de hormigón, morteros de cemento y otros derivados.
Adecuado para interiores y garajes, talleres, bodegas, naves industriales, fabricas, parkings.

Modo Empleo

Remover bien el contenido del envase
Preparar la cantidad a usar
Agitar hasta total incorporación. (Máquina mezcladora)
Se suministra en dos envases, Componente "A" y Componente "B".
Proporción de la mezcla (en volumen): 3 partes de "A" y 1 partes de "B".
Dejar reposar 30 minutos.
Vida de la mezcla 8-10 horas a 20 °C.
Aplicar con buena renovación de aire, en capas delgadas y uniformes y bien extendidas
Aplicación a: Brocha y rodillo

Preparación de Superficies

Las superficies deben estar lijadas, limpias, secas, libres de polvo, grasa, aceites y humedad.
Suelo limpio, seco y bien fraguado (28 días)

Humedad residual del suelo inferior a 6%.

Preferentemente con rugosidad para mejorar la adherencia

Sobre superficies sin pintar: Aplicar 2 ó 3 manos al uso (la 1º mano ligeramente diluida), la 2ª y 3ª diluidas o al uso, como acabado

Sobre superficies con pinturas viejas: Eliminar la pintura en mal estado y proceder como en superficies sin pintar

Recomendaciones antes de Aplicar

No aplicar con temperaturas inferiores a 12°C.

Humedad relativa ambiente inferior a 80%

Temperatura soporte superior a 8°C

Otros Datos

Envasado 4L (3+1), 16L (12+4)

Observaciones

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.

Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.

No almacenar los envases abiertos o empezados.

Aplicar con buena renovación de aire.

La estabilidad máxima del catalizador es inferior a 6 meses a 20°C.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 26-01-2016 Esta ficha anula todas las anteriores.