# Fichas Técnicas

# 0615 Banakril Elastyl Antimoho

**F3**

## Descripción

Revestimiento en dispersión acuosa basada en resinas acrílicas elastómeras fotoreticulables, recomendado para la aplicación en fachadas y paramentos exteriores donde se desee dotar al recubrimiento de unas propiedades elasticas de protección de los soportes habituales de la construcción. Cumple la normativa sobre Pinturas Elásticas verticales impermeabilizantes UNE 53-413-87. La pegajosidad superficial inicial de los recubrimientos elásticos se va reduciendo progresivamente por la acción de los rayos U.V. del sol, reduciendo de esta manera el ensuciamiento de la fachada.

## Propiedades

- **Elastómero fotoreticulable (300% elongación)**
- **Impermeable al agua de lluvia**
- **Permeable al vapor de agua**
- **Lavable 15.000 ciclos DIN 53778**
- **Antimoho para la protección del film**
- **Ignífuga M1 (UNE23727/90)**
- **Perfecta adherencia**
- **Resistente a los rayos U.V.**
- **Cumple la norma UNE 53/413/87**

| | |
|---|---|
| **Acabado** | **Mate Sedoso** |
| **Color** | **Blanco y colores** |
| **Viscosidad** | **115 - 130 KU** |
| **Solidos** | **49% (Valor medio estadístico)** |
| **Secado** | **1 hora a 20ºC. Y humedad ambiental del 50%.** |
| **Repintado** | **12 horas.** |
| **Rendimiento** | **8-10 m2/l. para conseguir un espesor de película seca de 50 micras.** |
| **Diluyente** | **Agua** |
| **Limpieza** | **Agua** |
| **Densidad** | **1,390 Kg/L +/- 0,02** |
| **COV** | **1 g/l Cat (A/c) (75g/l-40g/l)** |

## Aplicación

Homogeneizar perfectamente el contenido del envase antes de su utilización. Las superficies a aplicar deben estar secas, sanas y limpias. Los soportes de hormigón o mortero deben estar totalmente fraguados.

Con objeto de evitar las eflorescencias salinas se recomienda que previo al pintado se realice un cepillado y lavar a continuación con una solución de ácido clorhídrico al 10% o de sulfato de zinc al 10%. Aclarar con agua dulce abundantemente. Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.

Si la superficie a limpiar presenta mohos, algas, hongos, etc, previo al pintado se deberá realizar un saneamiento de la superficie aplicando una solución de agua con lejia al 10%. Aclarar a continuación con abundante agua dulce y dejar secar

# 0615 Banakril Elastyl Antimoho

F3

completamente antes de pintar. Se recomienda la utilización de productos dotados o reforzados con Antimoho.
Puede aplicarse a brocha, rodillo o equipo de proyección. Sobre soportes nuevos y sin pintar aplicar una primera mano de Sellakril diluido con dos o tres partes de agua, o una mano de Banakril Elastyl diluido con un 5% de agua. Acabar con dos manos de Banakril Elastyl a la viscosidad de suministro o con una dilución mínima.
Sobre soportes ya pintados, estando la pintura en buen estado, aplicar dos manos de Banakril Elastyl a la viscosidad de suministro o con una dilución mínima.
Sobre soportes ya pintados, estando la pintura en mal estado, eliminar la pintura vieja y tratar como si fuera superficie nueva.
No aplicar a temperatura ambiente inferior a 5º C. o en superficies calientes bajo la acción de los rayos solares.

## Presentación

15 Litros

**Sistema Tintométrico** ☑ SI

## Seguridad

No precisa etiquetado de seguridad.
Cumple la normativa europea 2004/42/CE sobre contenido en orgánicos volátiles (COV´s) en ambos plazos, 2007-2010.

## Conservación

Excelente en envase original y bien cerrado (2 años). Durante el almacenamiento preservar el envase de la acción directa del sol y de las heladas.

Las indicaciones y contenidos de esta ficha técnica están basadas en nuestra propia experiencia y debe considerarse exclusivamente como indicación, sin compromiso alguno por nuestra parte, sin eximir al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación o manipulación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera
del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. En todo caso sí hubiera lugar a considerar alguna responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Pinturas Banaka, S.A. garantiza la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta. Pinturas Banaka, S.A. se reserva el derecho a modificar las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso.Contacte con nuestro departamento técnico para mayor información. Información siempre actualizada en nuestra página web www.banaka.es

**P.I. El Campillo Naves 36 y 4.1 - 48509 Abanto y Zierbana - Vizcaya (España) Tfno. 94 636 00 18 Fax 94 636 00 05**
**info@banaka.es - www.banaka.es**