


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES



G.B.SEDAN BLACK

FORMATO/ <i>FORMAT</i>	45X45
ESPESOR/ <i>THICKNESS (mm)</i>	9,5
PRODUCTO/ <i>PRODUCT</i>	PORCELÁNICO/ <i>PORCELAIN</i>
TIPO/ <i>KIND</i>	ESMALTADO/ <i>GLAZED</i>
GRUPO/ <i>GROUP</i>	Bla - GL

NORMA APLICABLE EN 14411 ANEXO G
APPLICABLE STANDARD ISO 13006 ANNEX G

ENSAYOS/ TESTS		RESULTADOS/ RESULTS			
	UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL	DIMENSIONES	CUMPLE CON LA NORMA		
	UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY	DIMENSIONS	COMPLIES WITH THE STANDARD		
	UNE- EN ISO 10545-3 ABSORCIÓN DE AGUA	VALOR MEDIO (%)	≤ 0,5 %		
	UNE- EN ISO 10545-3 WATER ABSORPTION	AVERAGE VALUE (%)			
	UNE- EN ISO 10545-4 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	FUERZA DE ROTURA	1.600 - 2.400 N		
		BREAKING STRENGTH (N)			
	UNE- EN ISO 10545-4 MODULUS OF RUPTURE	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	35 – 45 N/mm ²		
		MODULUS OF RUPTURE (N/mm ²)			
	UNE- EN ISO 10545-9 RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	RESULTADO	RESISTE		
	UNE- EN ISO 10545-9 THERMAL RESISTANCE	RESULT	RESISTS		
	UNE-EN-ISO 10545-11 RESISTENCIA AL CUARTEO	RESULTADO	RESISTE		
	UNE-EN-ISO 10545-11 CRAZING RESISTANCE	RESULT	RESISTS		
	UNE- EN ISO 10545-12 RESISTENCIA A LA HELADA	RESULTADO	RESISTE		
		RESULT	RESISTS		
	UNE- EN ISO 10545-13 RESISTENCIA QUÍMICA	CLORURO AMÓNICO	A		
		AMMONIUM CHLORIDE 100 g/l			
		HIPOCLORITO SÓDICO	A		
		SODIUM HYPOCHLORITE 20 mg/l			
		ÁCIDO CLORHÍDRICO	CUMPLE CON LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARD		
		HYDROCHLORIC ACID 3%			
		ÁCIDO CÍTRICO			
		CITRIC ACID 100 g/l			
		HIDROXIDO POTÁSICO			
		POTASSIUM HYDROXYDE 30 g/l			
			UNE- EN ISO 10545-14 RESISTENCIA A LAS MANCHAS	ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO	5
				GREEN AGENT IN LIGHT OIL	
SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO	5				
IODINE SOLUTION IN ALCOHOL					
		OLIVE OIL	5		

OBSERVACIONES:

V⁰B⁰ LABORATORIO:

