

|                                    |                                                      |                                                                                     |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPRESA<br>CERTIFICADA<br>ISO 9001 | <b>SOLETAS</b><br><b>MATERIAL:</b><br><b>EPDM 70</b> |  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

**MATERIA PRIMA:** EPDM 70

**COLOR:** NEGRO

| <b>PROPIEDADES</b>                    | <b>MÉTODO</b> | <b>VALOR<br/>SOLICITADO</b> | <b>VALOR<br/>OBTENIDO</b> |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------|
| <i>Densidad (gr / cm<sup>3</sup>)</i> | ISO 2781:15   | 1,090-1,170                 | 1,13                      |
| <i>Dureza (Shore A)</i>               | ISO 7619-1:11 | 65-75                       | 70                        |
| <i>Carga de Rotura (Mpa)</i>          | ISO 37:11     | >= 10,00                    | 12,66                     |
| Alargamiento a la rotura (%)          | ISO 37:11     | >= 300                      | 386                       |
| Viscosidad MOONEY ML 1+4 100°C        | ISO 289-1:07  |                             | 69,00                     |

### Características obtenidas con placa vulcanizada (10 min a 150°C)

Los datos anteriores se obtienen de nuestro proveedor de material mediante tests precisos y fiables: no podemos asegurar los mismos resultados en diferentes laboratorios, en diferentes condiciones y con diferentes muestras.

*The above data are obtained from our compound supplier with reliable test: we cannot assure the same findings working in different laboratories, in different conditions and with different samples*

161129