



capaPrompt

CEMENTO RÁPIDO PARA OBTURACIÓN

- Uso homogéneo entre 5° to 40°C
- Resistente al agua
- Alta resistencia mecánica

DESCRIPCIÓN

Cemento rápido para obturación de vías de agua y confección de morteros de fraguado rápido, obtenido mediante un proceso especial de cocción de materias primas naturales. Es un producto capaz de adquirir resistencias mecánicas elevadas en un corto tiempo, garantizando una notable estabilidad dimensional.

CapaPrompt se puede usar en pasta pura o en forma de mortero.

PASTA PURA

APLICACIONES

Obturación de pérdidas de agua..
Sellado de conducciones, alcantarillados, etc.
Fijación de tuberías, sanitarios, falsos bastidores de metal y madera, etc.

INSTRUCCIONES DE USO



- 1 Humedecer el soporte.
- 2 Mezclar 3 partes de **capaPrompt** con 1 de agua.
- 3 Mezclar.
- 4 Aplicar toda la pasta antes de que comience el proceso de colocación (aprox. 1,5 minutos).

MEZCLA

APLICACIONES

Obturación de pérdidas de agua..
Sellado de conducciones, alcantarillados, etc.
Fijación de tuberías, sanitarios, falsos bastidores de metal y madera, etc.
Posicionamiento y fijación de paneles prefabricados, dinteles de puerta, cierres viales, termosifones, cajas y fundas para instalaciones eléctricas, etc.
Morteros de albañilería para restauraciones importantes.
Formación y reparación de pilares y vanos (estructural sin fracción).
Revocos especiales y pequeñas reparaciones del pavimento.

INSTRUCCIONES DE USO



- 1 Humedecer el soporte.
- 2 Mezclar 3 partes de **capaPrompt** con 1 de agua.
- 3 Mezclar.
- 4 Aplicar toda la pasta antes de que comience el proceso de colocación (aprox. 2 minutos).

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- **capaPrompt** es compatible con los cementos comunes como eficaz regulador del tiempo de fraguado y endurecimiento.
- No mezclar con yeso ni aditivos.
- **capaPrompt** presenta una buena resistencia a los sulfatos.
- Las condiciones de fraguado pueden variar levemente en función de la temperatura.

capaPrompt

CEMENTO RÁPIDO PARA OBTURACIÓN



PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

capaPrompt se presenta en sacos de papel con lámina de plástico antihumedad de 20 kg. expedidos sobre palets retráctiles de 800 kg y en bolsas de plástico de 5 kg., en cajas de 20 kgs (4 bolsas) y sobre palets de 600 kg. (30 cajas). Usar antes de 6 meses desde la fecha de envasado y almacenar en lugar cubierto y seco en su envase original cerrado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PASTA PURA

Agua de amasado (l/saco)	8,5			
Tiempo de fraguado (min)	≥ 1	≤ 5		
Resistencia a compresión (N/mm ²)	15 min 4	3 h 5	7 días 25	28 días 35

MEZCLA (CAPAPROMPT/arena 2:1)

Agua de amasado (l/saco)	5,5			
Tiempo de fraguado (min)	≥ 1	≤ 5		
Resistencia a compresión (N/mm ²)	15 min 3	3 h 4	7 días 20	28 días 30

MEZCLA (CAPAPROMPT/arena 1:1)

Agua de amasado (l/saco)	4,3			
Tiempo de fraguado (min)	≥ 1	≤ 5		
Resistencia a compresión (N/mm ²)	15 min 2	3 h 3	7 días 15	28 días 25

NOTA

Las recomendaciones de uso están basadas en nuestro conocimiento y experiencia. Los datos técnicos se han obtenido en condiciones normales de laboratorio, pudiendo variar en función de las condiciones de puesta en obra. Dado que las condiciones de aplicación no son controlables por nuestra parte, la información de esta ficha no implica responsabilidad de la empresa.