

MINIFILM 23 MY TRANSPARENTE

Propiedades Físicas	De	23 a	μ	Método de Ensayo
DENSIDAD	0,916	gr/cm ³	±5%	ASTM-D792
ÍNDICE DE FLUIDEZ	2,3	gr/10 min	±15%	ASTM-D1238
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA	18,48	gr/m ² /24 h	±10%	ASTM -F1249
PERMEABILIDAD AL OXÍGENO	8695,65	cm ³ /m ² /24 h	±10%	ASTM -D3985
PERMEABILIDAD AL NITRÓGENO	3261	cm ³ /m ² /24 h	±10%	ASTM -D3985
PERMEABILIDAD AL CO ₂	40764	cm ³ /m ² /24 h	±10%	ASTM -D3985
Propiedades Mecánicas				
DESILIZAMIENTO			±0,05	ASTM-D1894
FUERZA A LA ROTURA DL	48	N/mm ²	±15%	ASTM-D882
FUERZA A LA ROTURA DT	35	N/mm ²	±15%	ASTM-D882
ELONGACION A LA ROTURA DL	624	%	±15%	ASTM-D882
ELONGACION A LA ROTURA DT	912	%	±15%	ASTM-D882
PUNZONADO	486	gr*cm/ μ	±15%	ASTM-D5748
IMPACTO		gr	±15%	ASTM-D1709
HOT-TACK		Nw	±15%	
TACKING	125	gr	±15%	ASTM-D4649
PREESTIRO	265	%	±15%	
RASGADO DL	309	gr	±15%	ASTM-D1922
RASGADO DT	605	gr	±15%	ASTM-D1922
2% MODULO SECANTE:		Nw	±15%	ASTM-D882
Aditivos				
AGENTE DESLIZANTE	0	ppm		
ANTIBLOCK	0	ppm		

MEDIDA: 100X38 MM

ANCHO PLÁSTICO: 100 MM

TUBO CARTÓN: DIAMETRO INT. 38 MM, LARGO 100 MM

PESO: 300 GRAMOS /ROLLO

PRESENTACIÓN: 90 UN/CAJA, PALETS DE 40 CAJAS.