PINTURA EPOXI SUELOS AL AGUA

Descripción del Producto Pintura suelos industriales, interior y de máxima calidad a base de resinas epoxi especiales en medio acuoso y pigmentos de alta solidez

Carta de Colores Carta de colores Pinturas para Suelos

Características Técnicas

Color	Ver carta de colores
Aspecto	Satinado
Secado al tacto	3 - 4 horas, en función del espesor aplicado y condiciones ambientales
Repintado	A las 8-24 horas
Rendimiento	4-6 m²/kg., mano, según estado y estructura de la superficie
Diluyente	Agua desionizada
Almacenamiento	Excelente hasta 6 meses, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales. Almacenar en locales protegidos de las heladas

Propiedades

Facilidad de aplicación
Gran poder de cubrición
Poder de relleno
Alta dureza y equilibrada elasticidad
Acabados adherentes
Resistente a la abrasión, a los desgastes, fregados, vertidos de grasas, aceites minerales, otros agentes químicos y suciedad en general
Elimina la formación de polvo de suelo, mejora su dureza superficial, evita su erosión y desgate facilitando su limpieza y haciendo el suelo más decorativo.

Aplicaciones

Adecuado para suelos de hormigón, morteros de cemento y otros derivados.
Adecuado para interiores y garajes, talleres, bodegas, naves industriales, fabricas, parkings.

Modo Empleo

Remover bien el contenido del envase
Preparar la cantidad a usar
Agitar hasta total incorporación. (Máquina mezcladora)
Se suministra en dos envases, Componente "A" y Componente "B".
Proporción de la mezcla (en peso): 8 partes de "A" y 1 partes de "B".
Vida de la mezcla 2-3 horas a 20 ºC.
Dejar reposar 15 minutos.
Aplicar con buena renovación de aire, en capas delgadas y uniformes y bien extendidas
Aplicación a: Brocha y rodillo

Preparación de Superficies

Las superfices deben estar lijadas, limpias, secas, libres de polvo, grasa, aceites y humedad.

Oficinas centrales / Headquarters / Siège social
San Fernando, 116. D.P. 26300 Nájera. La Rioja. Spain
Tel. (34) 941 410 000 / Fax (34) 941 410 111 / www.barpimo.com

Suelo limpio, seco y bien fraguado (28 días)
Humedad residual del suelo inferior a 6%.
Preferentemente con rugosidad para mejorar la adherencia
Sobre superficies sin pintar: Aplicar 2 ó 3 manos al uso (la 1º mano ligeramente diluida), la 2ª y 3ª diluidas o al uso, como acabado
Sobre superficies con pinturas viejas: Eliminar la pintura en mal estado y proceder como en superficies sin pintar
Para soportes difíciles (pinturas clorocaucho, etc.): utilizar la J6744 IMPRIMACION EPOXI AL AGUA MATE BLANCA con K0864 CATALIZADOR IMPRIMACION EPOXI AL AGUA MATE en proporción 8 a 1 o consultar con el Departamento Técnico

Recomendaciones antes de Aplicar

No aplicar con temperaturas superiores a 25C
No aplicar con temperaturas inferiores a 12ºC.
Humedad relativa ambiente inferior a 80%
Temperatura soporte superior a 8ºC

Otros Datos

Envasado	4,5 Kg. (4+0.5), 18 Kg. (16+2)
COVS GR/L	18

Observaciones

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
No almacenar los envases abiertos o empezados.
Aplicar con buena renovación de aire.
La estabilidad máxima del catalizador es inferior a 6 meses a 20ºC.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. *05-09-2016* *Esta ficha anula todas las anteriores.*

Oficinas centrales */ Headquarters / Siège social*
San Fernando, 116. D.P. 26300 Nájera. La Rioja. Spain
Tel. (34) 941 410 000 / Fax (34) 941 410 111 / www.barpimo.com