MONTÓ pinturas
Ctra. de la base militar, 11
46163 Marines · Valencia · España
Tel. 96 164 83 39
Fax. 96 164 83 43
comercial@montopinturas.com
www.montopinturas.com

782178 – Pavimentos Clorocaucho

Descripción	· Pintura al clorocaucho para suelos de hormigón en naves industriales, parkings, señalizaciones…. Buena resistencia química y mecánica. Apta para el paso de personas y vehículos medios.
Uso Recomendado	· Uso profesional. . Exterior/Interior. · Suelos. · Las resistencias y durabilidad de los productos de suelos son proporcionales a las agresiones que puedan sufrir.
Propiedades	· Adherencia. · Elasticidad. . Impermeable. . Resistencia a las agresiones químicas. · Rápido secado. · Buen rendimiento. . Resistencia a la abrasión, roce, impacto. . Aditivable con reflectantes o antideslizantes en suelo.

Características técnicas

Sistema	Monocomponente	**Naturaleza**	Clorocaucho
Color	Rojo 152, Gris 189, Verde 128	**Aspecto**	Semimate
Sólidos en peso	60 ± 3 %	**Sólidos en volumen**	41 ± 3 %
Peso específico	1,20 ± 0,10 kg/l	**VOC**	595 g/litro
Rendimiento teórico	5 – 8 m2/l	**Secado**	(20 ºC HR 60 % para 60 µm secos): Al tacto: 15 minutos. Total: 24 horas.
Repintado	Mínimo 4 horas (a 20ºC) Máximo: Indefinido		

Sistemas de aplicación

Diluyente	**Disolvente Clorocaucho 1403**	**Limpieza**	**Disolvente de limpieza**
Aplicación a brocha	Dilución 0-15%	**Aplicación a rodillo**	Dilución 0-15%
Aplicación Pistola Aerográfica	Dilución 10-30%	**Aplicación Airless**	Dilución 0-5%

UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa
"Proyecto cofinanciado por los Fondos FEDER, dentro del Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2007-2013"

Versión junio 2017, anula las anteriores.

MONTÓ pinturas
Ctra. de la base militar, 11
46163 Marines · Valencia · España
Tel. 96 164 83 39
Fax. 96 164 83 43
comercial@montopinturas.com
www.montopinturas.com

· Presión 3-4 bares . Boquilla 1,5 – 3,0 mm	. Presión 150-180 bares · Boquilla 0,38-0,53 mm (0,015 – 0,021 pulgadas)

782178 – Pavimentos Clorocaucho

Aplicación

- · Remover el producto con agitación mecánica hasta su perfecta homogeneización. Diluir con el disolvente según los requerimientos del método de aplicación escogido.
- · Guardar los tiempos de repintado entre capas y entre productos.
- · No aplicar a temperaturas elevadas, ni sobre superficies expuestas a insolación.
- · Condiciones de aplicación: Tª ambiente: 5-35 ºC – HR ≤ 75 %.
- · Tª del sustrato ≥ 7ºC y 3ºC por encima del punto de rocío.
- · Durante la aplicación y el secado, la humedad relativa máxima del aire deberá ser inferior al 75 %.
- · Es recomendable, sobre todo en interior, que haya renovación de aire.
- · Utilizar masillas o plastes adecuados. El pavimento debe quedar uniforme. Si es necesario hacer recrecido del mismo.
- · Aplicar sobre el soporte limpio, seco y fraguado (mín. 28 días), y con el perfil de rugosidad y absorción adecuados.
- · Grasas y aceites deben eliminarse por completo. Este problema se resuelve mediante una limpieza con solución de sosa caústica al 15-20 % seguida de una neutralización con salfumant y posterior aclarado con abundante agua.
- · Dejar secar completamente cuando el soporte está húmedo.
- · Humedad del pavimento: máximo del 4% medida a 2 cm de profundidad.
- · La preparación de superficie recomendada es el abujardado o granallado.
- · Antes de pintar el soporte debe presentar la suficiente porosidad como para favorecer la penetración de la pintura con el fin de asegurar una perfecta adherencia.

Sistemas recomendados *

Sistema de pintura para soporte de hormigón. Aplicar sobre el soporte limpio, seco y fraguado (mín. 28 días), y con el perfil de rugosidad y absorción adecuados.

Sistema para pavimento de hormigón en interior y exterior.	Aplicar una primera capa diluida de **Pavimentos Clorocaucho** para que penetre bien la pintura en el soporte de aproximadamente 60 micras secas + una segunda capa de **Pavimentos Clorocaucho** de 60 micras secas= ENPS (espesor nominal de película seca) de 120 µm.

*Para recomendación de otros sistemas, consultar con el departamento técnico de PINTURAS MONTÓ S.A.U.

Seguir y cumplir instrucciones de Seguridad e Higiene / Medio Ambiente marcadas por la Legislación vigente.
Producto para uso industrial.
Tiempo máximo de almacenamiento después de su fabricación (en envases originales sin abrir): 12 meses. Almacenar en interiores entre 5ºC y 35ºC.

UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa
"Proyecto cofinanciado por los Fondos FEDER, dentro del Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2007-2013"

MONTÓ pinturas
Ctra. de la base militar, 11
46163 Marines · Valencia · España
Tel. 96 164 83 39
Fax. 96 164 83 43
comercial@montopinturas.com
www.montopinturas.com

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa
"Proyecto cofinanciado por los Fondos FEDER, dentro del Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2007-2013"