

NOVOLACK ESMALTE ECO UNE

DESCRIPCIÓN:

Esmalte sintético con acabado brillante, satinado o mate elaborado con resinas sintéticas modificadas, pigmentos activos contra la corrosión de muy baja toxicidad en disolventes desodorizados.

PROPIEDADES FÍSICAS:

- Buena rapidez de secado.
- Contiene pigmentos anticorrosivos atóxicos.
- Blanco nieve.
- Bajo olor
- Buena cubrición a 2 capas
- Facilidad de nivelación.
- Flexible.
- Elevadas resistencias generales.
- Colores estables a la luz e intemperie.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Naturaleza: Alquídica uretanada.

Acabados: Brillante, satinado y mate

Color: Blanco, negro y colores carta NOVO LACK

Densidad

Brillante: 1,060 – 1,140 Kg. / Litro
Satinado: 1,210 – 1,250 Kg. / Litro
Mate: 1,368 – 1,408 Kg. / Litro

Sólidos en volumen: 46 – 50% según acabado

Rendimiento teórico

12 – 13 /litro y capa para 35 micras secas

Secado al tacto: 1 hora a 20° C

Seco: 5 horas a 20° C

Repintado: 6 horas a 20° C

Punto de inflamación: 46° C

PRESENTACIÓN:

Envasado: Se presenta en envases de 4, 0.750 y 0,375 lt.

APLICACIONES:

Por ser un esmalte sintético con acción antioxidante y la protección y aspecto de acabado, permite el pintado directo sobre superficies de acero y en condiciones muy específicas. Especialmente recomendado para proteger y decorar superficies metálicas y de madera en rejillas, puertas, carpintería metálica, marcos, ventanas, muebles...

ALMACENAMIENTO:

Mantener los envases de origen bien cerrados, en sitios frescos, secos y alejados de fuentes de ignición. Duración del producto: Sin abrir 12 meses desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con el departamento técnico.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- SUPERFICIES NUEVAS:

Hierro y acero:

Desoxidar mediante cepillado o bien lijado y proteger previamente con imprimación sintética EUROPRIMER.

Galvanizado, aluminio y aleaciones ligeras:

Desengrasar y dar una mano fina de WASHPRIMER ó IMPRIMACIÓN MULTIUSOS de EUROTEx.

Madera:

Unificar su absorción con una mano de SELLADORA SINTÉTICA de EUROTEx. Lijar suavemente y eliminar el polvo antes de pintar.

Yeso y masillas:

Sellar porosidad con 1-2 manos de EUROFILM de EUROTEx.

NOVOLACK ESMALTE ECO UNE

- REPINTADO:

Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijarla suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si está en mal estado se deberá eliminar completamente, masillar irregularidades y desperfectos y proceder como si se tratara de superficie nueva. Otras superficies, consultar con el servicio técnico de EUROTEX.

MODO DE EMPLEO:

- Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
- Producto listo al uso. No se recomienda diluir.
- Aplicar a brocha, rodillo o pistola, a espesores de 30-35 micras secas. Para aplicar a pistola aerográfica diluir con 10% de AGUARRÁS.
- **Número de capas: mínimo 2 con imprimación y 3 sin imprimación.**

Puede aplicarse directamente sobre superficies de acero sin imprimir e incluso superficies con una insuficiente preparación que puede influir en el resultado final del producto. La superficie debe estar completamente limpia y seca en el momento de efectuar la aplicación. Los acabados satinado y mate, preferiblemente, no aplicar en exposición al exterior.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:

Consultar la ficha de seguridad.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha. Los datos reseñados están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.