

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA / PREPARADO Y DE LA EMPRESA

1.1.- Identificación de la sustancia.

Nombre del producto: **SILICONA REFRACTARIA**

1.2.- Uso de la sustancia.

Excelente adherencia sobre la fundición, cementos, ladrillos refractarios, incluso plásticos.

Resiste hasta los 350 °C.

Almacenar alejado de fuentes de calor, agentes de oxidación.

1.3.- Suministrador:

PQS Piscinas y Consumo, S.A.

Pol. Ind. La Palmera, Avda. de la Palmera, 71.

41700 Dos Hermanas (Sevilla).

Tel.: 0034954689300.

Fax: 0034954689316.

1.4.- Teléfono de urgencias.

Servicio Médico de información Toxicológica: 915620420

2.- COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES.

Composición:

Butanona-oxima <1%

3.- APLICACIONES.

Cortar la punta de la contera.

Atornillar la tobera y cortar la punta de ésta.

Introducir el cartucho en la pistola y fijar el tornillo de extrusión.

Quitar el óxido y otros depósitos. Verificar que las superficies no tengan grasa.

Extender la masilla sobre las partes a juntar.

Dejar secar antes de poner al contacto del calor, la resistencia óptima se obtiene después de 48 horas de secado.

Exponer progresivamente al calor.

Realizar en todo caso prueba previa.

Estas informaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y se suministra de buena fe. Sin embargo, corresponde al usuario la responsabilidad de cerciorarse que el producto es apropiado para el uso particular al que se le destina y se manipula de acuerdo la legislación aplicable, tanto local como nacional.