

BARPIDECOR



Descripción del Producto Tratamiento hidrofugante, impregnante y lasur protector a base de resinas alcídicas especiales y agentes activos.

Proporciona un embellecimiento y protección en profundidad de la madera contra la humedad, intemperie y radiaciones solares.

Carta de Colores

[Carta de colores Barpidecor](#)

Certificados

CERT02, CERT01



Características Técnicas

| | |
|-----------------|---|
| Color | Incoloro, pino, castaño, nogal, teca, caoba, roble Claro, ebano, palisandro, pino Oregón, pino Tea y sapely |
| Aspecto | Mate a semimate, según tipo y absorción de la madera |
| Secado al tacto | 8-12 horas, según tipo de madera y condiciones ambientales |
| Repintado | A las 24 horas |
| Rendimiento | 11-14 m ² / l, mano, según estado y tipo de superficie |
| Diluyente | DILUYENTE SINTETICOS Y GRASOS 250 |
| Almacenamiento | Excelente hasta 1 año, en recipiente original, en condiciones de temperatura y humedad normales |

Propiedades

Facilidad de aplicación

Penetra profundamente en la madera y protege de forma preventiva de los siguientes efectos:

Evita la absorción de agua, humedad ambiental y regula la transpiración de la madera, eliminando deformación y agrietamientos.

Conserva y protege la madera, realza la belleza natural y destaca su veteado.

Resistente a la intemperie y a las radiaciones solares

Colores de gran transparencia.

Todos los colores se pueden mezclar.

Aplicaciones

Adecuado para impregnación protectora y protección decorativa de superficies y construcciones de madera en exteriores y excepcionalmente en interiores.

Modo Empleo

Remover bien el contenido del envase

Aplicar en capas delgadas y uniformes y bien extendidas

A brocha, inmersión y pistola: tal y como viene en el envase o diluyendo con DILUYENTE SINTETICOS Y GRASOS 250

Tiempo de inmersión, de 4 a 6 minutos.

Incoloro: Solo utilizar para renovar maderas ya tratadas con color o para atenuar los otros tonos.No utilizarlo solo al exterior.

Preparación de Superficies

Sobre superficies sin proteger: Limpiar, lijar y eliminar polvo, grasa, aceite, ceras, pequeñas imperfecciones, etc.

Sobre superficies con barniz envejecido y deteriorado: Eliminar estas capas y proceder como en el caso anterior

Aplicar imprimación Barpidecor Fondo como complemento al tratamiento.

Aplicar 3 ó 4 manos, dependiendo de orientación y condiciones ambientales donde la superficie esté expuesta

La renovación del tratamiento protector no requiere operaciones previas de rascado o lijado, sólo limpieza del polvo, grasas, aceites, etc.

BARPIDECOR INCOLORO :sólo utilizar para renovar maderas ya tratadas con Barpidecor color o para atenuar los otros tonos.No utilizarlo sólo al exterior.

Otros Datos

| | |
|-----------|-------------------------|
| Envasado | 0.375L, 0.750L, 4L, 20L |
| COVS GR/L | 559 |

Observaciones

En maderas con alto grado de humedad, mayor de 20%, no es aconsejable su aplicación.
Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
No almacenar los envases abiertos o empezados.
No tratar colmenas ni mojar las plantas.
Aplicar con buena renovación de aire.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 07-11-2013 Esta ficha anula todas las anteriores.