

eurotex®

FICHA TÉCNICA

Rev.4: Junio 2015



DELTA FACHADAS PLUS

DESCRIPCIÓN:

Recubrimiento acrílico liso de elevada calidad para impermeabilización y decoración de fachadas. Especialmente paramentos exteriores, muros, patios de luz y fachadas de hormigón, prefabricados, ladrillo, fibrocemento en edificios, bloques de pisos, chalets, naves industriales y hormigón estructural.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS:

- Producto al agua.
- Excelente poder de cubrición a dos capas.
- Impermeable y permeable al vapor de agua.
- Blanco inalterable.
- Colores estables a la radiación solar y la acción de la intemperie.
- Autolimpiable por acción de la lluvia
- Posee propiedades anticarbonatación y una muy baja permeabilidad a los gases presentes en el aire.
- Insaponificable.
- Cumple con la Directiva 2004/42/CE referente a los compuestos orgánicos volátiles (COV).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Ligante

Emulsión a base de un copolímero acrílico

Acabado

Mate sedoso

Color (UNE 48103)

Blanco nieve y colores carta fachadas

Materia fija teórica en volumen

36%

Densidad (UNE 48098)

1.40 +/- 0.05 Kg./l

Viscosidad Stormer (UNE 48076)

110 +/- 10 KU a 25° C

Rendimiento teórico

6 a 8 m² / kilo

Tiempos de secado (UNE 48086)

Secado al tacto: 1 – 2 horas a 20° C.

Intervalo de repintado (UNE 48086)

Mínimo: 6 - 12 horas a 20° C.

Máximo: No tiene.

Punto de inflamación:

Ininflamable

PRESENTACIÓN:

Presentación: Envases de 1.5 y 20 kg.

Aspecto: Líquido.

APLICACIONES:

Uso en exterior: Aplicar sobre fachadas, muros, paramentos exteriores y patios de luz.

Uso en interior: Aplicar en cajas de escaleras, pasillos, habitaciones, oficinas, locales públicos, etc.

ÚTILES PARA APLICACIÓN:

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o pistola sin aire "Airless" previa homogeneización del producto y su dilución correspondiente.

La dilución y limpieza de equipos y herramientas se realizará con agua de red.

ALMACENAMIENTO:

Conservar en su envase original, convenientemente cerrado, preservado de las heladas y evitar su exposición directa al sol.

La estabilidad del producto en su envase originales no abierto, a temperaturas ambiente comprendida entre 5 y 40° C es de 2 años.

PRECAUCIONES:

Aplicar con temperaturas entre 5 y 35° C y humedad relativa inferior al 80%. La temperatura de la pintura y de la superficie deben encontrarse entre estos límites. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas, con fuerte viento lateral o en zonas con previsión de rocío.

eurotex®

FICHA TÉCNICA

Rev.4: Junio 2015



DELTA FACHADAS PLUS

MODO DE EMPLEO:

Tratamiento del soporte.

Superficies nuevas de hormigón y sus prefabricados, etc.:

Dejar fraguar completamente el hormigón (28 días mínimo). Eliminar la lechada de fraguado, sales solubles, polvo, grasa, aceite y otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos o manuales.

Superficies ya pintadas de hormigón, fibrocemento, etc.:

Eliminar el polvo y materiales disgregables mediante procedimientos mecánicos o manuales. Las superficies pintadas en mal estado, deberán eliminarse completamente mediante chorro de agua a alta presión o chorro de agua más abrasivo. No se recomienda utilizar en los trabajos de limpieza productos químicos de naturaleza ácida o alcalina ya que podrían dañar irreversiblemente al soporte de base.

Otro tipo de superficies o soportes:

Se recomienda consultar a nuestro Departamento Técnico.

Esquema de pintado:

Imprimación:

Aplicar una capa de **EUROFIJADOR EUROTEx (AL AGUA)** diluido una parte por 4 de agua si la superficie presenta un aspecto firme, seco, absorbente y compacto o **SELLADOR HIDRÓFUGO EUROTEx (AL DISOLVENTE)** diluido un 25 a 75% de **EUROSOLV X** si el soporte presenta una falta de consistencia y una absorción elevada.

Acabado:

Aplicar dos o tres capas **DELTA FACHADAS PLUS** diluido un 5 - 10% con agua según la recomendación incluida en el esquema de pintado. Dejar secar 6 - 12 horas entre capas según condiciones y condicionantes de aplicación.

Para el tratamiento de grietas o fisuras que pueda presentar la superficie a impermeabilizar, se

recomienda consultar a nuestro de Departamento Técnico para prescribir el tratamiento más adecuado en forma de masilla, plaste o venda.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:

Producto al agua, no requiere instrucciones especiales para su aplicación. Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad cuyas indicaciones deben ser observadas. Además deben seguirse las exigencias de la legislación nacional o local. Existe una hoja de seguridad del producto a disposición del usuario.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha. Los datos reseñados están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.