



CAMPO BRICK, S.L.

MARCADO CE

Nº CB-TA14-072013

Nº revisión: 01

Página 1 de 2



0099

CAMPO BRICK, S.L.

Albixoi (Mesía)


05

TERMOARCILLA DE 14

Pieza de arcilla cocida no vista con perforación vertical LD R-10 de 300 x 140 x 190
CATEGORÍA I

Usos: elementos exteriores/interiores con exigencias acústicas, térmicas y de fuego; fábricas estructurales sustentantes; junta corriente de mortero

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES

CARÁCTERÍSTICAS ESENCIALES				Método de ensayo	Prestaciones	
GEOMETRÍA Y FORMA:		ASPECTO Y ESTRUCTURA	Exfol./Laminaciones	Visual sobre 6 piezas	0	
			Piezas fisuradas		≤ 2	
			Piezas desconchadas	EN 67039 EX	≤ 1	
			Dimensión media desconchados (mm)		< 15	
PORCENTAJE DE HUECOS (%)		Valor declarado	EN 772-3	52		
		Tolerancia		Mín.: 49 – Máx.: 55		
DIMENSIONES	TOLERANCIAS DEL VALOR MEDIO (Tm)		LARGO	EN 772-16	± 7 mm	
			ANCHO		± 5 mm	
			ALTO		± 6 mm	
	RECORRIDO (Rm)		LARGO		± 10 mm	
			ANCHO		± 7 mm	
			ALTO		± 8 mm	
ESPESOR DE PARED (valores mínimos)		INTERIOR	EN 772-16	3 mm		
		EXTERIOR		5 mm		
ORTOGONALIDAD				NPD		
PLANEIDAD DE LAS CARAS		Diagonales	l > 300 mm		EN 772-20	≤ 4
			300 > l > 250 mm			
			l ≤ 250 mm			
VOLUMEN DEL MAYOR HUECO (% del bruto)				EN 772-3/9/16	≤ 12,5	
ESPESO COMBINADO DE TABIQUILLOS (%)				EN 772-16	≥ 20	
ABSORCIÓN EN PIEZAS BARRERA ANTICAPILARIDAD (%)				NPD		
SUCCIÓN (kg/m²min)				EN 772-11	≤ 4,5	
RESISTENCIA NORMALIZADA A COMPRESIÓN (CATEGORÍA I)				EN 772-1	≥ 10,0 N/mm²	
DENSIDAD		Absoluta (Kg/m³)		EN 772-13	1740	
		Aparente (Kg/m³)			855	
		Tolerancia			5% (D2)	
RESISTENCIA HELADA				EN 67028 EX	F₀	
MASA (kg)				Anexo D RP 34.14	≥ 6,7	

FECHA: 01/07/2013

APROBADO POR:

ELABORADO POR:

D. José Luis Figueroa Mira
Gerente

José Antonio Rico García
Rble. de Calidad

CAMPO BRICK, S.L.

Albixoi, s/n 15685 (Mesía)
A Coruña

Teléfono: 981 68 70 40

Fax: 981 68 71 40



CAMPO BRICK, S.L.

MARCADO CE

Nº CB-TA14-072013

Nº revisión: 01

Página 2 de 2

AENOR



Empresa Registrada

IR-1368/2000

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES (continuación)		Método de ensayo	Prestaciones
PROPIEDADES TÉRMICAS	λ_{pieza} (W/mK)	EN 1745 Anexo E RP 34.14	Según informe técnico APPLUS 09/32301732
	R_{muro} (m ² KW)		
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA (μ) Valor tabulado		CATÁLOGO CTE	10
CONTENIDO EN SALES SOLUBLES ACTIVAS		EN 772-5	S_0
EXPANSIÓN POR HUMEDAD (mm/m)		EN 67036	$\leq 0,9$
ABSORCIÓN DE AGUA			NPD
REACCIÓN AL FUEGO		EN 13501-1	CLASE A1 (% Materia orgánica $\leq 1\%$)
ADHERENCIA (N/mm ²)		Anexo C EN 998-2	0,15 (Con morteros de uso general y ligeros)
PIEZAS ESPECIALES		SÍ TERMINACIÓN, ESQUINA, DINTEL, AJUSTE VERTICAL, PLAQUETA 4,8	

FECHA: 01/07/2013

APROBADO POR:

ELABORADO POR:

CAMPO BRICK, S.L.

Albixoi, s/n 15685 (Mesía)
A Coruña

Teléfono: 981 68 70 40

Fax: 981 68 71 40

D. José Luis Figueroa Mira
Gerente

José Antonio Rico García
Rble. de Calidad