

<b>EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001</b>	<b>JUNTAS PLANAS MATERIAL: NBR 70</b>	
---	---	---

**MATERIA PRIMA:** NBR 70

**COLOR:** NEGRO

DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO	METODO PRUEBA	UNIDAD MEDIDA	SOLICITADO	OBTENIDO
<b>CARACTERÍSTICAS INICIALES</b>				
Dureza		IRHD	65 - 75	72
Densidad		g/cm <sup>3</sup>		1,26
Carga de rotura		Kg/cm <sup>2</sup>	≥ 70	130,8
Alargamiento a la rotura		%	≥ 125	268
Viscosidad Mooney (ML 1+4 100°C)				42

### Características obtenidas con placa vulcanizada (10 min a 150°C)

Los datos se han obtenido de pruebas empíricas realizadas bajo las condiciones normales existentes en un laboratorio. Estos datos no tienen porqué coincidir en el 100% de los casos con los datos derivados de pruebas realizadas en piezas terminadas. Nuestros resultados no liberan al usuario de realizar pruebas adicionales adaptadas a cada caso concreto, ya que nuestros datos son a título orientativo acerca de las características del material.

140205  
Nº Inf. 2159