

RENOVADOR BORDES DE PISCINA

DESCRIPCIÓN

Pintura al agua de base mineral especialmente formulada para la renovación de bordes de piscinas de piedra natural o artificial. Mantiene la capacidad antideslizante del soporte al cohesionarse con el sustrato, ofreciendo un acabado blanco mate.

CARACTERÍSTICAS

- Alta transpirabilidad.
- Permeable al vapor de agua.
- Respetuosa con el medio ambiente.
- Respeta la textura o relieve del soporte.
- Alta resistencia a la intemperie y a la radiación U.V.
- Aporta propiedades hidrofugantes a la superficie.
- Ofrece resistencia a la formación de hongos.
- Se cohesiona con la superficie por su acción mineralizante.

USOS

- Restauración o pintado de bordes de piscinas fabricados en piedra natural o artificial, así como losas de barro cocido sin esmaltar.
- No es recomendable su aplicación sobre superficies de madera, plástico o superficies ya pintadas (exceptuando superficies pintadas con pinturas de composición mineral).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diluyente	Agua
Color (UNE 48103)	Blanco
Brillo (UNE-EN 13300)	Mate profundo
Densidad (UNE EN ISO 2811)	1,5 + 0.1 kg/L.
Viscosidad Krebs Stormer a 25°(UNE 48076)**	110 +/- 10 U.K.
Materia fija en peso (UNE EN ISO 3251)	52 +/- 2 %
Rendimiento teórico a 200 micras húmedas	8 m ² /l
Rendimiento al 98% opacidad (UNE-EN 1300, clase 2)	6 m ² /L
Tiempos de secado (UNE EN ISO 9117)	Secado al tacto: 3 horas a 20° C.
Intervalo de repintado (UNE EN ISO 9117)	12 horas a 20° C.

*Las especificaciones técnicas pueden variar en función del color, soporte, humedad o temperatura.

**La viscosidad de este producto aumenta con el paso del tiempo desde la fecha de fabricación.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Aplicar con temperaturas superiores a + 5° C y humedad relativa inferior al 80%. La temperatura de la pintura y de la superficie debe encontrarse por encima de este límite. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas o en zonas con previsión de rocío. No aplicar con riesgos de heladas, lluvias ni en horas de máxima exposición solar.

RENOVADOR BORDES DE PISCINA

MODO DE EMPLEO

La aplicación se puede realizar con brocha, rodillo o pistola airless, previa agitación del producto y dilución respectiva tal y como se indica en el modo de empleo. La limpieza de equipos se realizará con agua antes de que la pintura se seque. Una vez seco, se deberá utilizar disolvente de limpieza.

- Tratamiento del soporte.

El soporte debe encontrarse limpio, seco, libre de grasas o contaminantes, sin elementos sueltos y exento de zonas afectadas por biodegradación que impidan el correcto anclaje o afecten a la durabilidad del sistema de pintado. Es necesario que el soporte se encuentre libre de restos de pintura antigua; siempre que esta no sea de origen mineral.

Superficies nuevas: Limpiar adecuadamente el soporte. Si fuera necesario por la naturaleza del mismo, se realizará un lijado superficial para abrir poro y facilitar el anclaje y penetración de la pintura.

Superficies ya pintadas: Renovador de bordes de piscina no se debe aplicar sobre superficies ya pintadas (exceptuando superficies pintadas con pinturas de composición mineral). En caso de que se desconozca el origen de la pintura aplicada, eliminarla mediante procedimientos mecánicos o manuales. Las superficies pintadas en mal estado, deberán eliminarse completamente utilizando maquinaria de agua a alta presión. No usar productos químicos de naturaleza ácida o alcalina en los trabajos de limpieza, ya que podrían dañar irreversiblemente al soporte base.

Superficies ya pintadas con pinturas de naturaleza mineral: Realizar una limpieza profunda de la superficie usando agua a presión. Si fuera necesario, frotar con un cepillo de cerdas naturales usando una dilución de agua y detergente neutro. Enjuagar la superficie y dejar secar antes de aplicar el **Renovador de bordes de piscina**.

Sobre otros tipos de soportes: Debe comprobarse previamente la solidez y anclaje de la pintura, así como diagnosticar la naturaleza del soporte con el fin de evitar posibles incompatibilidades; estos deben ser de naturaleza mineral. Eurotex no puede garantizar el comportamiento de la pintura sobre productos ajenos.

- Aplicación del producto.

Remover el contenido del envase para obtener una total homogeneidad del producto.

Imprimación: No utilizar fijadores ni otro tipo de imprimaciones.

Acabado: Aplicar una primera mano de **Renovador de bordes de piscina**, diluido entre un 5 - 15 % con agua dependiendo de la capacidad de absorción del soporte. Dejar secar entre capas unas 12 - 24 horas según condiciones de aplicación. A continuación aplicar una o dos manos de acabado (dependiendo de las características del soporte) diluyendo hasta un 5% con agua si fuera necesario.

PRECAUCIONES

- Aplicar únicamente sobre soportes de naturaleza mineral. No aplicar sobre pinturas plásticas o basadas en emulsión.
- Respetar un tiempo de secado de al menos 7 días antes de proceder al llenado de la piscina o mojar la superficie pintada.
- Pintura de naturaleza mineral no filmógena.
- Proteger las superficies metálicas y cristales expuestos a sus salpicaduras o derrames.
- No utilizar agua salobre, químicamente contaminada, turbia o excesivamente calcárea como diluyente ya que podría alterar las propiedades del revestimiento.
- Se recomienda realizar un mantenimiento anual del borde de la piscina usando siempre el **Renovador de bordes de piscina Eurotex**.

RENOVADOR BORDES DE PISCINA

ALMACENAMIENTO

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol. La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales entre 5 y 35°C es de 2 años.

TRATAMIENTO DE RESIDUOS

Para crear la menor carga posible para el medio ambiente, se deben seguir las siguientes instrucciones:

- Agua de limpieza procedente del lavado de rodillos y brochas (base agua): El agua de limpieza que contiene la pintura diluida debe considerarse como un residuo doméstico, que debe eliminarse a través del centro de recogida de residuos de su comunidad local. De forma alternativa, se puede esperar hasta que el agua se haya evaporado y desechar el recipiente con la pintura seca en un centro de tratamiento de residuos domésticos.
- Brocha/ Rodillo base agua: Se debe dejar secar completamente la brocha o el rodillo y/o eliminar como basura doméstica.
- Disolvente de limpieza procedente del lavado de rodillos y brochas (base disolvente): El recipiente con el disolvente de limpieza se debe llevar al punto limpio o de recogida de residuos contaminantes.
- Envases usados: El recipiente con la pintura restante debe cerrarse herméticamente y si se va a desechar llevarlo a su punto de recogida de residuos local, donde las pinturas sobrantes se eliminarán correctamente como residuos (base agua). En el caso de que la composición de la pintura contenga disolventes, se deberá tratar como residuo peligroso y llevar a un punto limpio donde procesen la pintura de manera segura.

TRATAMIENTO DE UTENSILIOS COMO BROCHAS Y RODILLOS

- Proceso de pintado en varios días:

BROCHA: Cuando el proceso de pintado dure varios días, se recomienda no limpiar la brocha de un día para otro. Se deben guardar estos utensilios cargados de pintura en un recipiente de vidrio hermético en caso de pinturas al disolvente y papel film en caso de pinturas al agua. Al día siguiente se puede retomar el proceso de pintura. Los residuos de pintura que hayan quedado depositados en el recipiente o film se debe dejar secar completamente antes que se pueda desechar como basura doméstica normal en pinturas al agua y en el caso de pinturas al disolvente (siguiendo la indicación de las Ficha De Seguridad) llevarse a un punto verde de recogida.

RODILLO: El rodillo manchado se almacena a temperatura ambiente en un recipiente de vidrio hermético en el caso de pinturas al disolvente y bolsa de plástico hermética para pinturas al agua y puede mantenerse en buenas condiciones durante unos días. La pintura de la bolsa de plástico debe secarse completamente antes de desecharla como basura doméstica normal en el caso de pinturas al agua, y en el caso de pinturas al disolvente (y siguiendo la indicación de las Ficha De Seguridad) llevarse a un punto verde de recogida si así lo requiriese.

* En el caso de usar productos bicomponentes, consultar con el Departamento de Calidad.

- Tras la finalización del proceso de pintado, se aconseja retirar la mayor cantidad posible de producto de las brochas y rodillos en la lata de pintura original antes de limpiarlos.

*Nunca vacíe los restos de pintura en desagües o cursos de agua.

RENOVADOR BORDES DE PISCINA

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Consultar la ficha de seguridad.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha. Los datos reseñados están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.