



0715 Optimus Antimoho

D12

Descripción Pintura en dispersión acuosa formulada con resinas de copolímero acrílico diseñada especialmente para su uso en obra nueva y decoración. Dotado de aditivos fungicidas antimoho. De excelente blancura y cubrición gracias a su estudiado balance entre pigmentos de dióxido de titanio, extendedores y carbonatos de la máxima calidad. Una vez aplicado y seco, forma una película transpirable e ignífuga, de elevada cubrición y blancura. Para uso Interior- Exterior

- Propiedades**
- Antimoho
 - Excelente Blancura
 - Elevada Cubrición
 - Transpirable
 - Buena adherencia
 - Ignífuga M1 (UNE23727/90)
 - Uso Interior-Exterior

Acabado	Mate
Color	Blanco
Viscosidad	110-120 KU
Sólidos	45 % Valor medio estadístico
Secado	½ hora a 20°C. y humedad ambiental del 50%.
Repintado	2 - 4 horas.
Rendimiento	8 - 10 m²/l. para conseguir un espesor de película seca de 50 micras.
Diluyente	Agua
Limpieza	Agua
Densidad	1.62 Kg/L +/-0.02
COV	5 g/l Cat (A/a) (75g/30g/l)



Aplicación Homogeneizar perfectamente el contenido del envase antes de su utilización. Las superficies a aplicar deben estar secas, sanas y limpias. Las superficies de hormigón o mortero deben estar totalmente fraguados. Puede aplicarse a brocha, rodillo o equipo de proyección. Sobre soportes nuevos y sin pintar aplicar una primera mano de Optimus diluido con un 5% de agua. Acabar con una o dos manos de Optimus a la viscosidad de suministro o con una dilución mínima. Sobre soportes ya pintados, estando la pintura en buen estado, aplicar dos manos de Optimus a la viscosidad de suministro o con una dilución mínima. Sobre soportes ya pintados, estando la pintura en mal estado, eliminar la pintura vieja y tratar como si fuera superficie nueva.



0715 Optimus Antimoho

D12

Si el soporte es muy absorbente aplicar una mano de Sellakril diluida en 4 partes de agua.

Sobre soportes de yeso proyectado o de carton yeso como Pladur, etc es recomendable dar una primera mano de BK-MIL y terminar con Optimus con una o dos manos.

No aplicar a temperatura ambiente inferior a 5° C.

Presentación 14 L

Sistema Tintométrico NO

Seguridad No precisa etiquetado de seguridad.

Cumple la normativa europea 2004/42/CE sobre contenido en orgánicos volátiles (COV's) en ambos plazos, 2007-2010.

Conservación Excelente en envase original y bien cerrado. Durante el almacenamiento preservar el envase de la acción directa del sol.

Las indicaciones y contenidos de esta ficha técnica están basadas en nuestra propia experiencia. Pinturas Banaka, S.A. se reserva el derecho a modificar las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso. Contacte con nuestro departamento técnico para mayor información. Información siempre actualizada en nuestra página web www.banaka.es



P.I. El Campillo Naves 36 y 4.1 - 48509 Abanto y Zierbana - Vizcaya (España) Tfno. 94 636 00 18 Fax 94 636 00 05
info@banaka.es - www.banaka.es

