

.BRICO

| Ref. | Descripción |
|--------|----------------|
| CET003 | CEMENTO BLANCO |

DESCRIPCIÓN

- Conglomerante hidráulico para trabajos de bricolaje.



CAMPO DE APLICACIÓN

- Reparaciones en baños y cocinas.
- Fijación de sanitarios.
- Trabajos de albañilería.

PROPIEDADES

- Muy alto índice de blancura.
- Elevadas resistencias mecánicas.

MODO DE EMPLEO

Preparación del soporte

- Debe ser resistente y estable.
- Debe estar seco y completamente limpio, sin restos de yeso, polvo, grasa,...

Mezcla del Producto

- Para la confección de una pasta mezclar en un recipiente 1 parte de agua por 2 del producto y mezclar hasta conseguir una masa homogénea y sin grumos.
- Para confección de morteros blancos o coloreados mezclar con áridos, pigmentos y agua en las cantidades necesarias para obtener el producto final deseado.

Aplicación del Producto

- Aplicar con la ayuda de una paleta, espátula o llana según el uso.

RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES

- No aplicar sobre soportes de yeso.
- No aplicar por debajo de 5°C ni por encima de 30°C.

- No aplicar sobre soportes helados o encharcados o si se prevén heladas.

SEGURIDAD E HIGIENE

- Este producto contiene cemento. El cemento es irritante para los ojos, las vías respiratorias y las mucosas.
- Al mezclar el producto con agua la pasta presenta un pH elevado. Por ello puede irritar la piel en caso de contacto prolongado y provocar lesiones en los ojos en caso de proyección.
- Evitar el contacto con piel y mucosas.
- No fumar, comer y beber en los locales de uso del producto.
- Evitar la dispersión de polvo.
- Deben utilizarse los equipos de protección individual adecuados en cada caso.
- Las personas con antecedentes de sensibilizaciones cutáneas no deben manipular este producto.
- Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad del Producto.

SERVICIO TÉCNICO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

- Se recomienda el empleo del producto adecuado a cada aplicación de acuerdo a la Ficha Técnica.
- En caso de duda respecto a la selección, manipulación o aplicación de los diferentes productos consultar con nuestro Departamento Técnico de Atención al Cliente.
- Si fuera necesaria la utilización de un producto específico, según su uso, color, especificaciones, etc., o para la colocación de piezas o formatos especiales, nuestro Departamento Técnico atenderá y estudiará cada caso.

SUMINISTRO

- Formato bricolaje: bolsas de 2 kg en cajas de cartón de 20 kg.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

- 12 meses en lugar seco y cubierto al amparo de heladas, humedad, insolación directa, ...

BRICO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES

| Especificación | Valor típico | Método de ensayo |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Resistencia a compresión 28 días | 32.0 N/mm ² | UNE-EN 196-1 |
| Resistencia a compresión 28 días | 50.2 N/mm ² | UNE-EN 196-1 |
| Tiempo de fraguado inicial | 195 minutos | UNE-EN 196-3 |
| Tiempo de fraguado final | 255 minutos | UNE-EN 196-3 |
| Índice de blancura | 93.3 | UNE 80117 |
| Reacción frente al fuego | Clase A1 /A1 _n | Decisión 96/603/CE |

NOTA:

Una dosificación y aplicación fuera de lo descrito en esta ficha excluiría nuestra responsabilidad sobre el producto y su aplicación.

Los resultados expresados se han obtenido en ensayos realizados en condiciones estándar, y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.

Para más información no dude en consultar a nuestro Departamento Técnico.

Todas las indicaciones de aplicación sobre el producto están basadas en nuestra actual experiencia y conocimiento, siendo responsabilidad del cliente el estudio final sobre la correcta puesta en obra del mismo.



Servicio de atención al cliente: morteros@morteros.masaveu.com

FÁBRICA ASTURIAS:
Pol. Ind. Riaño I, C/ Chopera, 24
33920 Langreo, Asturias. España.
Tfno.: +34 985 678 068
Fax: +34 985 678 039

FÁBRICA LEÓN:
Ctra. León-La Bañeza, km 4,3
24391 Vill. del Carnero, León. España
Tfno.: +34 987 281 299
Fax: +34 987 281 312

FÁBRICA PONTEVEDRA:
Ctra. Porriño-Salceda, km 2
36475 Porriño, Pontevedra. España.
Tfno.: +34 986 338 443
Fax: +34 986 337 967

FÁBRICA VALLADOLID:
Ctra. Adanero-Gijón, km 195,5
47610 Zaratán, Valladolid. España.
Tfno.: +34 983 360 119
Fax: +34 983 362 307