

# MORTERO DE CEMENTO PORTLAND

## Ficha técnica

### DESCRIPCIÓN

Indicado para todo tipo de aplicaciones en enlucidos de albañilería.

### SOPORTES

- Cemento, piedra, ladrillo, hormigón, estructuras de hormigón, morteros de cemento y cualquier soporte absorbente de construcción.
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

### CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Excelente trabajabilidad
- Color gris
- Tixotrópico y sin descuelgue
- Producto fratasable en 30 - 40 minutos
- Fácil amasado
- Resistente a la intemperie
- Acabado liso
- Permeable al vapor de agua
- Buena capacidad de carga
- Excelente durabilidad incluso en ambientes agresivos
- Excelentes adherencias



EXTERIOR



### EMBALAJE



Palet 35 cajas de 4 x 5 Kg



**Agua de amasado**  
0.22 l de agua por kg de polvo



**Rendimiento**  
1.60 - 1.80 Kg/m<sup>2</sup>/mm



12.0 - 14.0



**Espesor máximo por capa**  
5 mm



**Adherencia**  
> 7 Kg/cm<sup>2</sup> sobre cemento



**Clasificación al fuego**  
A1



**Vida útil**  
1 H 30' - 2 H



**Tiempo de secado en 2mm**  
Hormigón: 4 - 5 H



**Granulometría máxima**  
1200 µm