

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001	JUNTAS PLANAS MATERIAL: EPDM 70	
---	--	---

MATERIA PRIMA: EPDM 70

COLOR: NEGRO

PROPIEDADES	MÉTODO	VALOR SOLICITADO	VALOR OBTENIDO
<i>Densidad (gr / cm³)</i>	ISO 2781:15	1,090-1,170	1,13
<i>Dureza (Shore A)</i>	ISO 7619-1:11	65-75	70
<i>Carga de Rotura (Mpa)</i>	ISO 37:11	>= 10,00	12,66
<i>Alargamiento a la rotura (%)</i>	ISO 37:11	>= 300	386
<i>Viscosidad MOONEY ML 1+4 100°C</i>	ISO 289-1:07		69,00

Características obtenidas con placa vulcanizada (10 min a 150°C)

Los datos anteriores se obtienen de nuestro proveedor de material mediante tests precisos y fiables: no podemos asegurar los mismos resultados en diferentes laboratorios, en diferentes condiciones y con diferentes muestras.

The above data are obtained from our compound supplier with reliable test: we cannot assure the same findings working in different laboratories, in different conditions and with different samples

161129