

FICHA TÉCNICA
(1 0 / 2023)

VYMAR WALL

DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	Material ecológico de origen mineral con fibras de celulosa fusionados en un proceso de autoclave, sin adición de colas u otras sustancias que contengan formaldehídos. Ecological material of mineral origin with cellulose fibers fused in an autoclave process, without the addition of glues or other substances containing formaldehydes.
----------------------------	--

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO PRODUCT SPECIFICATIONS	Norma - Método de ensayo Standard - Test Method	Unidad Units	2600x600x6 mm
Densidad Density	ISO 9427	g/cm3	1,10 ± 0,05 g/cm3
Contenido en humedad Moisture content	EN 322	%	5,0-14,0%
Resistencia rayado Scratch resistance	EN 16094	Procedure A	MSR-A2
Variaciones a causa de la humedad Moisture movement	EN 12467	%	Largo Legth: 0,06 % Ancho Width: 0,06 %
Resistencia calor seco Dry heat resistance	ISO 4586-2	Method A	Clasificación 4: Cambio leve Rating 4: Slight change
Resistencia calor húmedo Wet heat resistance	ISO 4586-2		Clasificación 4: Cambio leve Rating 4: Slight change
Test rayado superficial Cross-cut test	ISO 2409	Class	≤ Class 2
Huella residual Residual indentation	ISO 24343	mm	0,01 mm
Estabilidad dimensional Dimensional stability	ISO 23999	mm	Largo Legth: 0,09 mm Ancho Width: 0,09 mm
Resistencia al manchado Stain resistant	EN 438	Class	≥ Class 4
Dureza capa superficial Pencil hardness	ISO 15184		≥ HB
Contenido aminato Asbestos content	NIOSH 9002		Negativo Negative
Resistencia a la luz artificial Colour fastness to artificial light)	ISO 105-B02	Class	≥ Class 6
Resistencia al fuego Fire resistance	EN 135-101	Class	A2-s1, d0
Test anti bacterias Anti-bacterial test	ISO 846	Method A	Sin proliferación aparente bajo microscopio No growth apparent under microscope

CERTIFICADOS
CERTIFICATES

CE (EN 15102:2007+A1:2011)
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
CLEAN AIR GOLD
BLUE ANGEL CERTIFICATE