

6 mm AC3

kronospan

DIRECT PRESSURE LAMINATE

REVÊTEMENT DE SOL STRATIFIÉ À PRESSION DIRECTE DPL

PRODUCT SPECIFICATION - SPÉCIFICATION PRODUIT

Lenght <i>Longueur</i>	1285	mm
Width <i>Largeur</i>	192	mm
Total thickness <i>Épaisseur totale</i>	6	mm
Underlay <i>Sous-couche</i>	-	
Clic connection <i>Système d'emboîtement</i>	Twin Clic	
Boards/box <i>Nombre de lame/boîte</i>	12	
Surface	2,96	m ²
Weight box <i>Poids boîte</i>	15.9	kg
Box/pallet <i>Boîtes/palette</i>	40	
Beveled edges <i>Chanfreins</i>	no	
Support	HDF PEFC	
Certification	PEFC (PEFC/22-31-01)	
Warranty <i>Garantie</i>	7	ans/years



NORMES ET CLASSES D'UTILISATION - NORMS AND CLASSES 13329 + 14041

Usage class <i>Classe d'utilistion</i>	Classe 23/31	EN 13329
Resistance against abrasion <i>Résistance à l'abrasion</i>	AC3	EN 13329
Thickness swelling <i>Gonflement en épaisseur</i>	≤ 18 %	EN 13329
Fire Resistance <i>Réaction au feu</i>	Classe C fl,s1	EN 14041
Formaldehyde emission <i>Emission de formaldéhyde</i>	Classe E1	EN 14041
PCP Content <i>Teneur en PCP</i>	≤ 5ppm	EN 14041
Slippary resistance <i>Résistance aux glissements</i>	class DS	EN 14041
Thermal resistance <i>Résistance thermique</i>	0.04 (m ² K)/W	EN 14041