

|                                             |                                                               |                                                                                     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EMPRESA<br/>CERTIFICADA<br/>ISO 9001</b> | <b>JUNTAS GOMA BLANCA</b><br><b>MATERIAL:</b><br><b>NR-52</b> |  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

**MATERIA PRIMA:** Goma Blanca 52 SH – Alimentaria.

**COLOR:** Blanco Crema

| <b>PROPIEDADES</b>                    | <b>MÉTODO</b> | <b>VALOR<br/>SOLICITADO</b> | <b>VALOR<br/>OBTENIDO</b> |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------|
| <i>Densidad (gr / cm<sup>3</sup>)</i> | ISO 2781:88   | 1,47 – 1,55                 | 1,54                      |
| <i>Dureza (Shore A)</i>               | ISO 7619-1:11 | 51-57                       | 56                        |
| <i>Carga de Rotura (Mpa)</i>          | ISO 37:11     | >= 8                        | 9,49                      |
| <i>Alargamiento a la rotura (%)</i>   | ISO 37:11     | >= 500                      | 537                       |
| <i>Viscosidad MOONEY ML 1+4 100°C</i> | ISO 289-1:07  |                             | 69,9                      |

#### Características obtenidas con placa vulcanizada (10 min a 160°C)

Los datos anteriores se obtienen de nuestro proveedor de material mediante tests precisos y fiables: no podemos asegurar los mismos resultados en diferentes laboratorios, en diferentes condiciones y con diferentes muestras.

*The above data are obtained from our compound supplier with reliable test: we cannot assure the same findings working in different laboratories, in different conditions and with different samples*

161109