

SIL Baños&Cocinas Antimoho



Silicona ácida antimoho con tecnología Express Especial Baños y Cocinas



Descripción

Silicona ácida indicada para baños y cocinas. Su fórmula antimoho garantiza una alta resistencia a la humedad, asegurando juntas higiénicas y limpias.

En general posee buena adherencia, incluso sin imprimaciones, a la mayoría de materiales como vidrio, superficies esmaltadas, porcelana, epoxi, paneles de poliéster y acabados de madera.

Ventajas

- Fórmula Antimoho
- Secado rápido: formación de piel rápida (20 min)
- Resistente a los detergentes y productos de limpieza
- Alta resistencia a la humedad

Usos recomendados

Adecuada para sellar lavabos, bañeras, encimeras, mamparas, fregaderos, azulejos y sanitarios, debido a su alta resistencia a los detergentes.

Instrucciones de aplicación



Las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvo y grasa.

Cortar la parte superior del cuello del cartucho y enroscar la cánula. Aplicar el producto en cordones mediante una pistola manual o neumática. Alisar con una espátula o dedo humedecido con agua jabonosa.

Debido a la gran variedad de materiales que se pueden utilizar, se recomienda hacer previamente a la aplicación, un test de adherencia. Consultar el test en la página web www.bostik.es

Dimensiones de la junta

Anchura mínima: 4 mm

Anchura máxima: 25mm

Relación anchura/profundidad: 4-8 mm / 6 mm

10-12 mm / 8 mm

14-16 mm / 10 mm

18-20 mm / 12 mm

22-24 mm / 14 mm

Limpieza

El producto fresco puede limpiarse con Bostik Cleaner E. El producto seco solo puede retirarse mecánicamente.

Rendimiento

10 a 15 metros lineales para un cordón de 5 mm de diámetro.

Puede utilizarse la siguiente fórmula:

$$\frac{280}{\text{sección de junta (mm}^2\text{)}} = \text{metros lineales por cartucho}$$

Limitaciones

No recomendada para mármol, plomo, cobre, acero galvanizado, PE, PP, PMMA, PC, PTFE y superficies bituminosas.

Características técnicas

Base	Acetoxi
Temperatura de aplicación	+5°C a +40°C
Caudal	600 g/min (3mm / 6.3 bar)
Descuelge	<2mm (ISO 7390)
Densidad	0.97 g/ml
Formación de piel	13 min (23°C/55%HR)
Resistencia Temperatura	-50°C a +120°C
Shore A (DIN 53505)	15
Módulo 100% (DIN 53504)	0.30 MPa
Resistencia a la tracción (DIN 53504)	1.3 MPa
Elongación a rotura (DIN 53504)	600%

Almacenaje

18 meses en envase original conservado entre +5°C y +25°C , al abrigo de heladas.

Presentación

Código	Formato	Caja	EAN
30606971	Translúcida - Cartucho 280 ml	12	8412663069713
30606980	Blanco - Cartucho 280 ml	12	8412663069805

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.



Bostik SA Francia - Département Grand Public - 253 avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis

Bostik SA España – c/ Compositor Stravinsky 12-18, 08191 Rubí (Barcelona) +34 902 103 365 – www.bostik.es - asistenciatecnica@bostik.com