weber.col max gris
weber.col max blanco

mortero cola para interiores de altas prestaciones

- **Máxima adherencia**
- **Colocación de azulejos y gres**
- **Interior y exterior**
- **Mayor tiempo de rectificación**
- **Excelente trabajabilidad**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Mortero cola adecuado para la colocación de azulejos y gres de porosidad media/alta.

- En pavimentos interiores y exteriores.
- En revestimientos interiores.

SOPORTES

- Suelos a base de cemento.
- Muros enfoscados con mortero de arena y cemento.

COMPOSICIÓN

Cemento gris o blanco, resina sintética, áridos silíceos y calcáreos y aditivos orgánicos e inorgánicos.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Comprobar que el soporte sea consistente y esté limpio y seco.
- Comprobar la planeidad des soporte con una regla de 2 metros de longitud. Las desviaciones deben ser inferiores a 5 mm.
- Limpiar la superficie de polvo y otros residuos.
- Sanear las partes disgregables.

PRESENTACIÓN
Sacos de papel de 25 kg con lámina de plástico antihumedad.

Palets de 1.200 kg (48 sacos).

RENDIMIENTO
3 - 4 kg/m^2.

COLORES
Gris y blanco.

CONSERVACIÓN
12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

OBSERVACIONES

- Sobre soportes de yeso utilizar **weber.col yeso**, **weber.col fix** o **weber.col lanic**.
- Con azulejo de pasta blanca se recomienda utilizar **weber.col max** de color blanco.
- En colocaciones en exteriores, consultar con servicio técnico.

RECOMENDACIONES DE USO

- Respetar el agua de amasado.
- Las baldosas cerámicas deben ser convencionales (tipo azulejo) en cuanto a formato (menor de 2.000 cm^2) y absorción de agua (media/alta).
- Es aconsejable dejar juntas entre piezas colocando crucetas de 2 mm como mínimo.
- Temperatura de aplicación comprendida entre 5 y 30º C.
- Utilizar preferentemente una llana dentada de 8x8 mm.

MODO DE EMPLEO

Amasar **weber.col max** con 6,5 – 8,5 litros de agua limpia por saco de 25 kg, con un batidor eléctrico lento (500 rpm) o manualmente, hasta obtener una masa homogénea y exenta de grumos. Dejar reposar la mezcla unos 2 minutos.

Extender sobre el soporte en paños pequeños (máximo 2 m^2), y peinar con una llana dentada de 8x8 mm para regularizar el espesor de la aplicación.

Colocar las baldosas y presionarlas hasta conseguir el aplastamiento de los surcos del mortero cola.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características generales	
Agua de amasado	6,5 a 8,5 l /saco
Densidad de la masa	1,50 kg/ l
Conservación	12 meses
Datos técnicos adicionales	
Tiempo de rectificación/ajustabilidad	30 minutos
Tiempo de transitabilidad (pisado)	24 horas
Tiempo de rejuntado	24 horas
Vida de la pasta (pot life)	3 horas
Rendimiento (encolado simple)	3 a 4 kg/m^2
Temperatura de aplicación	entre 5ºC y 30ºC
Prestaciones finales	
Adherencia inicial	> 0,5 N/mm^2 (UNE EN 1348 (8.2))
Adherencia tras inmersión en agua	> 0,5 N/mm^2 (UNE EN 1348 (8.3))
Adherencia tras envejecimiento con calor	> 0,5 N/mm^2 (UNE EN 1348 (8.4))
Adherencia tras ciclos hielo-deshielo	≥ 0,5 N/mm^2 (UNE EN 1348 (8.5))
Adherencia tiempo abierto (tras 20 minutos)	≥ 0,5 N/mm^2 (UNE EN 1346)
Adherencia tiempo abierto ampliado (≥ 30 minutos)	≥ 0,5 N/mm^2 (UNE EN 1346)
Deslizamiento	≤ 0,5 mm (UNE EN 1308)
Resistencia a la temperatura	-30ºC a +80ºC
Reacción al fuego	Clase A1/A1fl.

Estos datos técnicos se han obtenido en ensayos realizados en condiciones estándar de laboratorio y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.
Los tiempos pueden alargarse a baja temperatura o acortarse a temperatura elevada.

CE

EN 12004:2007+A1:2012

Adhesivo cementoso para colocación de baldosas cerámicas en paredes y suelos interiores y suelos exteriores

Sistema de gestión certificado de acuerdo a la norma ISO 9001 por SGS ICS

Sistema de Calidad Certificado ISO 9001