

Revestimiento acrílico para la protección y decoración de las fachadas SATE

- Alta estabilidad de los colores
- Impermeable
- Granulometría máx. 1.5 mm

Usos	• Mortero acrílico de capa fina listo al uso altamente decorativo, de acabado fratasado circular o lineal, es apto para exterior e interior y para muros y techos. Especialmente diseñado para sistemas SATE.
Soportes admisibles	• Mortero acrílico para SATE es compatible con los siguientes soportes: ○ Cualquier mortero de la gama weberpral, webercal o weberrev. ○ Mortero base adhesivo regularizador para SATE ○ Hormigón, hormigón aligerado u hormigón celular. ○ Pinturas, revestimientos sintéticos y yeso
Restricciones	• No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C. • No aplicar con lluvias o heladas, con exposición directa al sol o fuerte viento ni en soportes húmedos. • No aplicar sobre superficies horizontales o inclinadas sin estar protegidas de la lluvia, transitables o con agua estancada • No aplicar sobre materiales de poca resistencia mecánica.
Que saber antes de aplicar	• Utilizar guantes, gafas y calzado de seguridad en la aplicación. Protéjase siempre. • Para evitar cambios de color, planificar los paños de trabajo y NO interrumpir la aplicación en un paño de trabajo una vez comenzado. • El fratasado se puede conseguir con llana metálica o de material plástico. • Se recomienda proteger el andamio durante la aplicación para evitar diferencias de secado en días que hay gran variación térmica. • Proteger el producto de la lluvia hasta su correcto curado (aprox. 2 días en condiciones atmosféricas favorables, valores de humedad y temperatura medios). • El mortero acrílico para SATE cuenta con agentes de última generación contra la proliferación de microorganismos en el revestimiento, por tanto, ofrecen una protección duradera, aunque limitada en el tiempo. La duración frente a esta patología depende en gran medida de las condiciones atmosféricas y la concentración de esporas del lugar, y por este motivo no puede evitarse la proliferación de los hongos y las algas de forma definitiva. En caso de que la fachada esté poco protegida por el diseño arquitectónico y esté en condiciones especialmente favorables para el crecimiento de microorganismos se recomienda un tratamiento de mantenimiento preventivo periódico con los productos weberneto clean y/o weberneto S400.

Modo de empleo

- Aplicar **imprimación para SATE** a rodillo o con un atomizador como regularizador de absorción y/o fondo de color. Es importante que la imprimación esté seca antes de la aplicación del **mortero acrílico para SATE**. Esto depende de las condiciones atmosféricas existentes pero como norma general el secado se consigue antes de 24h.
- En el supuesto de realizar despieces decorativos, estos se realizarán con cinta adhesiva que se deberá retirar antes del endurecimiento del producto. La protección de estas discontinuidades en el **mortero acrílico para SATE** se recomienda realizar con la pintura al siloxano webertene advance PLUS del color elegido antes de aplicar esta última capa. El uso de esta pintura de muy altas prestaciones robustece la protección de la fachada en estos puntos más que **imprimación para SATE**.
- Sobre soportes en base yeso, aplicar una mano de **weberprim TP05** diluido 1:10 y, una vez seca, aplicar el producto.
- Es muy importante respetar los espesores de aplicación expresados en el apartado de "Características" de esta Ficha Técnica para cada medida de producto. Si los espesores son inferiores a los indicados, en el fratasado se facilita la aparición de zonas sin producto ("calvas"), con la correspondiente patología estética posterior. Estos espesores se pueden conseguir, dependiendo de las condiciones climáticas, con 1 o 2 manos de producto.

Características ...

... de empleo

Espesores de aplicación	Aprox. 1,8 mm
Tiempo de fratasado	10 - 20 minutos*
Tiempo de secado al tacto	2 – 3 horas
Tiempo de secado	12 – 24 horas*

...Consumo/ Rendimiento

Mortero acrílico para SATE	$\approx 2,70 \text{ Kg/m}^2$ (1,8 mm espesor)	[8,9 – 9,5] m ² /Bidón
----------------------------	---	-------------------------------------

... técnicas

Densidad de la masa (EN ISO 2811-1)	1,75 ÷ 1,85 kg/lit
Coefficiente de absorción de agua (EN 1062-3)	W2 ($\leq 0,17 \text{ Kg/m}^2 \cdot 24\text{h}^{1/2}$)
Adherencia (EN 1542)	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ (MPa)
pH (UNI 8311)	8,6 ± 0,5
Granulometría máxima	1.5 mm
Reacción al fuego	Euroclase A2
Conductividad térmica (EN 13501-1)	$\lambda = 1,3 \text{ W/mK}$
Permeabilidad al vapor de agua (EN ISO 7783-2)	V2 SD=0,25 $\mu < 120$

Estos valores se derivan de pruebas de laboratorio en un ambiente controlado y podrían variar significativamente por las condiciones de puesta en obra.

** Los tiempos pueden variar según las condiciones meteorológicas.*

Composición

- Resinas acrílicas, cargas minerales, pigmentos estables a UV, fungicidas y aditivos especiales.

Presentación

Presentación	Colores
Bidón de plástico de 25 kg Palets de 600 kg (24 bidones)	Carta: Blanco, Rojo, Albero Resto: Brisa, Nácar, Durazno, Avellana, Carbón, Helio y Glaciar.
Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, al abrigo de la radiación solar y a temperaturas inferiores a 5°C	

Notas legales

- El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa. Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A. se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las informaciones contenidas en el mismo.
- Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A. declina cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantizan el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud, fiabilidad, exhaustividad o ausencia de errores.
- Saint-Gobain Weber Cemarksa S.A. declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación aplicable"