



VALPAINT S.p.A.  
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY  
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384  
E-mail: info@valpaint.it  
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425  
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.it • www.valpaintjungle.it

SC 00186

## PRIMER 400

### Ficha técnica:

**NOMBRE:**  
**GRUPO:**  
**EMPLEO:**  
**COMPOSICION:**  
**DISOLVENTE:**  
**CARACTERISTICAS:**

**PRIMER 400**  
primer blanco al agua  
primer al agua para interior de fácil aplicación  
resinas especiales y cargas que permiten la transpirabilidad.  
agua  
**Peso específico:** 1.420 ± 30 gr/LT. a 20°C  
**Rendimiento:** 11 - 14 m<sup>2</sup>/LT una mano  
6 - 7 m<sup>2</sup>/LT dos manos (puede variar en base a la rugosidad, porosidad, absorción del soporte y al método de aplicación)  
**Estabilidad:** 24 meses, conservar entre +5°C e +30°C  
**Colores:** blanco y coloreado  
**Envases:** LT. 0,750 - LT. 5  
**En superficie:** 2 horas a 20°C  
**Repintado:** 4 horas a 20°C  
**En profundidad:** 24 horas a 20°C

### SECADO:

### CARACTERISTICAS Y RESISTENCIA:

El PRIMER 400 es un producto al agua pero con la penetración al soporte de un producto al disolvente. Es de fácil aplicación, caracterizado por una alta cubrición, resistencia y lavabilidad. Se puede aplicar sobre varios soportes como cemento, yeso, pladur, madera, hierro, PVC y superficies ya pintadas bien ancladas al soporte. El PRIMER 400 es optimo también como pintura final ya sea para interior o exterior.

### PREPARACION DEL PRODUCTO: APLICACION:

**Dilución:** diluido al 10 - 30% con agua.

### PREPARAZION DEL SOPORTE:

**Sistema:** a brocha-rodillo-pistola  
**Numero di capas:** 1 o más a cubrición  
**PARA VALRENNNA: Soportes Viejos.** Quitar la pintura vieja, descascarada y harinosa y luego lavar con agua y jabones específicos. Posteriormente estucar la superficie a tratar. Una vez seco, lijar. Luego aplicar PRIMER 400 sólo sobre las partes estucadas. Después de aproximadamente 4 horas a 20°C, aplicar una segunda mano de PRIMER 400 color diluido del 10 al 30% con agua. Si por el contrario, la superficie se presenta sana y no harinosa, aplicar cubriendo con una mano de PRIMER 400 color diluido al 10 - 30% con agua. Después de 4 horas a 20°C, aplicar VALRENNNA.  
**Soportes Nuevos.** Estar debidamente la superficie a tratar. Una vez seco, lijar y aplicar PRIMER 400 sólo sobre las partes estucadas. Después de aproximadamente 4 horas a 20°C, aplicar una segunda mano de PRIMER 400 color diluido del 10 al 30% con agua. Después de 4 horas a 20°C, aplicar VALRENNNA.

pagina 1 de 3

SC 00186

**PARA ARTECO' 1: Paredes viejas exteriores.** Eliminar viejas pinturas mal ancladas o harinosas del soporte y lavar con agua y jabón adecuado. Sucesivamente aplicar, como fijador, una mano de PRIMER 400 diluido al 50% con agua pasadas unas 4 horas a 20°C aplicar una segunda mano de PRIMER 400 diluido al 30% con agua. Pasadas 4 horas a 20°C, proceder con la aplicación del ARTECO' 1.

**Paredes nuevas exteriores.** Enmasillar adecuadamente la superficie a tratar, donde sea necesario, con STUCCO FAST 150. Al completo secado, pasadas unas 8 horas a 20°C, lijar, entonces aplicar una mano de PRIMER 400 al agua. Pasadas 4 horas a 20°C, proceder con la aplicación del ARTECO' 1.

**Madera, PVC, Vidrio, Aleaciones ligeras, Hierro Pintado.** Desengrasar bien el soporte, lijar bien la superficie para mejorar la adherencia, entonces aplicar una mano de PRIMER 400 al agua. Después de 4 horas a 20°C, proceder con la aplicación del ARTECO' 1.

**Hierro nuevo (no tratado).** Desengrasar el soporte eliminando bien eventuales partículas de óxido, aplicar una mano (o mas) de antióxido WIKTOR al agua. Cuando este bien seco, pasadas unas 4 horas a 20°C, aplicar una mano de PRIMER 400 al agua. Pasadas 8 horas a 20°C, proceder con la aplicación del ARTECO' 1.

**PARA VALSETIN: Soportes viejos y nuevos.** Eliminar viejas pinturas mal ancladas y harinosas y lavar con jabón adecuado. Con el soporte seco, enmasillar y una vez seco, lijar para alisar bien la superficie. Sucesivamente, aplicar como fijador, una mano de PRIMER 400 diluido al 50% con agua y pasadas 4 - 6 horas a 20°C extender una segunda mano de PRIMER 400 sin diluir. El PRIMER 400 se aplica con rodillo de lana y con pasadas cruzadas para obtener una mayor cubrición posible.

Si en su lugar la superficie esta sana, lisa, no harinosa o nueva, lijar solo donde sea necesario para alisar el soporte. Aplicar entonces el PRIMER 400 no diluido solo sobre las zonas enmasilladas y después de 4 - 6 horas a 20°C extender, sobre toda la superficie, el PRIMER 400 que se aplica siempre a total cubrición con rodillo de lana y con pasadas cruzadas para obtener una mayor cubrición del soporte. Pasadas unas 4 horas a 20°C, proceder con la aplicación del VALSETIN.

**N.B:** El PRIMER 400 va coloreado, antes de la aplicación, en base del color de VALSETIN elegido.

**PARA ANTICANDO: Paredes Viejas.** Eliminar viejas pinturas mal ancladas y harinosas del soporte y lavar con agua y jabón adecuado. Sucesivamente aplicar, como fijador, una mano de PRIMER 400 diluido al 50% con agua. Después de 4 horas a 20°C aplicar una segunda mano de PRIMER 400 diluido al 20 - 30% con agua. Si en su lugar las superficies están sanas y no harinosas, aplicar una mano de PRIMER 400 diluido al 20 - 30% con agua. Después de 4 horas a 20°C, proceder con la aplicación del ANTICANDO.

**Paredes nuevas.** Enmasillar adecuadamente la superficie a tratar, donde sea necesario, con VALSTUC. Al completo secado, pasadas unas 4 horas a 20°C, lijar, entonces aplicar una mano de PRIMER 400 diluido al 15 - 20% con agua. Después de 4 horas a 20°C, proceder con la aplicación del ANTICANDO.

pagina 2 de 3



VALPAINT S.p.A.  
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY  
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384  
E-mail: info@valpaint.it  
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425  
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.it • www.valpaintjungle.it

**SC 00186**

**Madera, Vidrio, Aleaciones ligeras, Hierro pintado.** Desengrasar bien el soporte, lijar bien la superficie para mejorar la adherencia, entonces aplicar una mano de PRIMER 400 diluido al 15 - 20% con agua. Pasadas 4 horas a 20°C, proceder con la aplicación del ANTICANDO.

**Hierro nuevo (no tratado).** Desengrasar el soporte eliminando bien eventuales partículas de oxido, aplicar una mano (o mas) de antióxido WIKTOR al agua. Cuando este bien seco, pasadas unas 4 horas a 20°C, aplicar una mano de PRIMER 400 diluido al 15-20% al agua. Pasadas 8 horas a 20°C, proceder con la aplicación del ANTICANDO.

**NOTA:** La temperatura de aplicación y de almacenamiento debe estar comprendida entre +5°C y +30°C.  
Proteger de las heladas

Las herramientas deben lavarse enseguida después del uso con agua y jabón.

**Ficha n° SC 00186 emitida por el Responsable de Control de Calidad:**

**Edición n° 9**

**Julio 2013**



VALPAINT S.p.A.  
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY  
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384  
E-mail: info@valpaint.it  
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425  
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

[www.valpaint.it](http://www.valpaint.it) • [www.valpaintjungle.it](http://www.valpaintjungle.it)

**pagina 3 de 3**

VALPAINT ESPAÑA S.L.  
Carrer de L'Enginy, 11  
08840 VILADECANS - ESPAÑA  
Tel. +34 93 6382645  
Fax +34 93 6382735  
E-mail: info@valpaint.es

VALPAINT DESIGN D.O.O.  
Džemala Bjedića, 281  
71000 SARAJEVO - BiH  
Tel. +387 33 626134  
Fax +387 33 761115  
E-mail: valpaint@bih.net.ba

VALPAINT TUNISIE S.A.  
Zone Industrielle Zaghouan  
1100 ZAGHOUAN - TUNISIE  
Tel. +216 72 681051 / +216 71 751223  
Fax +216 72 681071 / +216 71 751344  
E-mail: valpaint.tunisie@valpaint.com.tn