

PINTURA PISCINAS AL CLOROCAUCHO PRESTIGE

Descripción del producto

Pintura de piscinas y de máxima calidad a base de resinas al clorocaucho y pigmentos de alta solidez.



Características técnicas

Color UNE EN ISO 3668	Azul Cielo y Blanco
Brillo (geometría 60°) UNE EN ISO 2813	Satinado
Peso Específico (Kg/L) UNE EN ISO 2811-1	1.200 ± 0.05 Kg/L
Sólidos en peso (%) UNE EN ISO 3251	53 ± 2 %
Sólidos en volumen (%) UNE EN ISO 3233-1	35 ± 1 %
Viscosidad de suministro UNE 48076	80 ± 3 KU a 20°C
Rendimiento Teórico	6 - 8 m ² /L mano, según estado y estructura de la superficie.
Conservación y Estabilidad en envase	Excelente hasta 1 año, en envase original sin abrir, a temperatura y humedad normales.
COVs (g/L) UNE EN ISO 11890-1	496 – 498 g/L en función de color.
Diluyente	Diluyente Clorocauchos 300 (Ref. 9303)

PINTURA PISCINAS AL CLOROCAUCHO PRESTIGE 1/3

Instrucciones de aplicación

Aplicación	Adecuado para protección de piscinas cuyas superficies son de mortero de cemento y otros derivados. No apta para piscinas de agua salada o marina.
Temperatura de aplicación	Superior a 5°C
Temperatura del soporte	Superior a 8°C
Humedad ambiental relativa	Inferior al 80%
Humedad del soporte	Inferior al 6%
Número de capas	2 - 3
Espesor de capa recomendado	30 – 40 micras por mano
Repintado	A las 5 horas

	Diluyente	Porcentaje de aplicación
Brocha	9303	1ª mano diluida un 10-15%. 2ª y 3ª al uso o ligeramente diluidas (máximo 5%)
Rodillo	9303	1ª mano diluida un 10-15%. 2ª y 3ª al uso o ligeramente diluidas (máximo 5%)
Pistola	9303	En función de la boquilla y presión utilizada en la aplicación.

Diluyente de limpieza	Diluyente de Limpieza Universal. (Ref. 9779) y/o Diluyente Clorocauchos 300 (Ref. 9303)
Limpieza de utensilios	Limpieza inmediatamente después de su uso con Diluyente de Limpieza Universal. (Ref. 9779) y/o Diluyente Clorocauchos 300 (Ref. 9303)

Propiedades y Modo de empleo

Propiedades:

Facilidad de aplicación.

Acabados duraderos, resistentes y duros.

Efecto antialgas, disminuye la adherencia de las mismas sobre la pintura.

La alta estabilidad química de su composición la hace ideal para resistir la acción continua del agua y sus tratamientos de desinfección y conservación.

Preparación de superficies:

Las superficies deben estar lijadas, limpias, secas, libres de polvo, grasa, aceites y humedad.

Sobre superficies sin pintar: Lijar, limpiar, cepillar, eliminar el polvo, grasa, aceite, salitres, incrustaciones, mohos y otros elementos que pueden afectar al anclaje y dejar preferentemente con rugosidad para mejorar la adherencia.

Sobre superficies con pintura vieja: Eliminar la pintura en mal estado y proceder como en superficie sin pintar.

Aplicar las preparaciones siguientes:

Sobre superficies de morteros de cemento y derivados, bien secos y fraguados: Aplicar el mismo producto diluido con Diluyente Clorocauchos 300 (Ref. 9303). Ver porcentajes.

Sobre superficies de morteros de cemento en mal estado, con cal, salitres, etc: Eliminar la cal y salitres y sellar adecuadamente con SELLAFOND (Ref. 1764).

Sobre galvanizados y metales ligeros: Aplicar WASH PRIMER ECO.

PINTURA PISCINAS AL CLOROCAUCHO PRESTIGE 2/3

Aplicar a continuación dos capas mínimo de producto.

Modo de empleo:

Remover bien el contenido del envase.

Aplicar con buena renovación de aire, en capas delgadas, uniformes y bien extendidas.

Recomendaciones antes de aplicar

No aplicar al sol directo, ni con rocío matinal.

Añadir agua a la piscina después de transcurrir mínimo una semana desde la aplicación.

Piscina nueva: Dejar transcurrir un mes, una vez construida, antes del pintado.

No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C.

Humedad relativa ambiente inferior a 80%

Secado / Polimerización

Secado al aire (20°C y 80% H.R.)	30 minutos en función del espesor aplicado y condiciones ambientales.
Intervalo de repintado mínimo	5 horas.
Secado para Ensayos Físicos	15 días.

Resistencias físico-químicas

Probetas de Ensayo	Hormigón y derivados
Espesor de Film Seco UNE-EN ISO 2808	100 ± 10 micras
Adherencia UNE-EN ISO 2409	100% sobre hormigón y derivados.

Generales

Envasado	0.75L, 4L y 15L.
Almacenamiento	Guardar en lugar fresco. No almacenar los envases abiertos o empezados.

Observaciones

Agitar el contenido de los envases antes de ser usados.

Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.

Aplicar con buena renovación de aire.

Almacenar en locales protegidos de las heladas.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 03/05/2021. Esta ficha anula todas las anteriores.

PINTURA PISCINAS AL CLOROCAUCHO PRESTIGE 3/3