


CENTRO 1	CENTRO 2
Julio Cachafeiro, 21 – 27240 MEIRA – LUGO T: 982 330163	Polígono Industrial de Meira – 27240 MEIRA – LUGO T : 649 914804

Declaramos, de acuerdo con el **Control de Producción en Fábrica**, que los bloques de hormigón de referencia cumplen con las disposiciones del Anexo ZA de la norma **UNE-EN 771-3:2011+A1 “Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros)”**.

Solicitar **Declaración de Prestaciones** de obligada disponibilidad según el Reglamento (UE) N° 305/2011.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO												
DENOMINACIÓN COMERCIAL		PILAR CARA VISTA LISO 30x20x30										
		Código	13342	Colores disponibles	1	2	3	5	6	7		8
					Gris	Crema	Marrón	Blanco	Granito	Pedregal		Porriño
USO	ESTRUCTURAL PILARES DE CERRAMIENTO											
TIPO	Áridos	Densos	Categoría de fabricación	II	Familia superficial			Cara Vista				
	Familia resistente	R6	Hidrofugado	SI		Color		Ver Colores disponibles				
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS												
Grupo (CTE)	Pieza Hueca	Configuración	1 alveolo pasante. Índice macizo entre 0,5 y 0,6. Espesor paredes ext. > 50 mm									
DIMENSIONES				l (longitud)		w (anchura)		h (altura)				
Dimensión nominal (mm) / Serie dimensional: A 300				300		300		200				
Dimensión de fabricación (mm)				300		300		190				
Tolerancia dimensional (mm): D2				+1 / -3		+1 / -3		± 2				
PROPIEDADES FÍSICAS E HIGROMÉTRICAS												
DENSIDAD	Densidad aparente en seco		1.000 Kg/m³ ±10%			Densidad seca absoluta		2.100 Kg/m³ ± 10%				
Absorción agua por capilaridad	< 3 g/m²s	Absorción de agua	< 0,32 g/cm³		Factor de resistencia al vapor de agua (μ)		10	Durabilidad Hielo-Deshielo		NPD		
ESTABILIDAD DIMENSIONAL (Variación debida a la humedad)			Retracción 0.55 mm/m Entumescimiento: 0.65 mm/m									
PROPIEDADES MECÁNICAS												
Carga Aplicada perpendicular a las superficies de apoyo												
RESISTENCIA MECÁNICA	Resistencia a compresión media (equivalente)				≥ 8 N/mm²		Resistencia normalizada		≥10 N/mm²			
Resistencia adherencia a cortante	0,15 N/mm² para morteros de uso corriente y para los morteros ligeros 0,30 N/mm² para morteros para juntas y capas finas					Resistencia adherencia a flexión		PND				
PROPIEDADES TÉRMICAS Y COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO												
Reacción al fuego	Euroclase A1		Resistencia al fuego			REI 180						
PROPIEDADES ACÚSTICAS. Valor mínimo declarado con revestimiento en ambas caras de 15 mm												
Aislamiento acústico al ruido aéreo directo			R = 49 dBA			MASA aproximada (mortero junta d=1900 Kg/m³)			200 Kg/m²			
SUSTANCIAS PELIGROSAS												
PND (Prestación No Declarada)												
OTROS DATOS												
Peso Unidad	18,5 Kgs	Uds. Palet (105x120)		72	Peso Palet		1.350 Kgs					

NOMBRE	Juan José González Morán	FIRMA	SELLO
CARGO	Responsable de Calidad		 Julio Cachafeiro, 21 27240 MEIRA - Lugo T: 982 330 163 F: 982 330 551 info@eiros.es www.eiros.es
FECHA	17/03/2008		

Rev3. 30/07/2019